



SAKRET Produktkatalog 2015

Strassenunterhalt



SAKRET DER ERFINDER DER WERKTROCKENMÖRTEL

SAKRET AG/SA

Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

Tel. 032 624 55 40
Fax 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch



SAKRET AG/SA

Gewerbstrasse 1
4500 Solothurn
Tel. 032 624 55 40
Fax 032 624 55 49
info@sakret.ch
www.sakret.ch



Technische Berater

Region West / Süd

Alain Guisolan
Mobile: 079 964 08 79
a.guisolan@sakret.ch

Region Mittelland

Daniel Bolliger
Mobile: 079 704 36 98
d.bolliger@sakret.ch

Region Ost

Stefan Odenwälder
Mobile: 079 318 37 21
s.odenwaeller@sakret.ch

Sanierung / Tunnelbau Ost

Markus Kuhn
Telefon: 032 624 55 40
Mobile: 079 797 40 20
m.kuhn@sakret.ch

Sanierung / Tunnelbau West

Alain Guisolan
Mobile: 079 964 08 79
a.guisolan@sakret.ch

Innendienst

Telefon: 032 624 55 40
Fax: 032 624 55 49
info@sakret.ch

Geschäftsleitung

Markus Kuhn
Telefon: 032 624 55 40
Mobile: 079 797 40 20
m.kuhn@sakret.ch

Übersicht Sortiment Strassenunterhalt

	Seite
SAKRET Trockenbeton TB 216	3
Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge 0 – 16 mm, C25/30	
SAKRET Grundierung E GE	4
Lösemittelfreie Bitumenemulsion zur Staubbinding und Haftverbesserung bei der Verwendung von Sakret Kaltasphalt BIT.	
SAKRET Kaltasphalt BIT BIT	5
Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern und Frostschäden. Kalt verarbeitbar, sofort belastbar, sehr lange haltbar, Körnung 0 – 5 mm oder 0 – 3 mm	
SAKRET Kaltasphalt Aquabit 0 – 4 mm Aquabit	6
Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern und Frostschäden, überall dort wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus, schnell abbindend, sofort belastbar	
SAKRET Schachtkopfmörtel SKS	7
Hydraulisch schnell erhärtender, zementärer Schachtmörtel für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen sowie zum Setzen und Verankern von Steigseilen. Verkehrsfreigabe bereits nach ca. 3 Std. möglich, hoher Frostwiderstand	
SAKRET Vergussmörtel VG 1 s	8
Hydraulisch sehr schnell erhärtender, zementärer Vergussmörtel zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Maschinen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Schnell abbindend, leicht quellend, Vergusshöhen bis 50 mm, Körnung 0 – 1 mm	
SAKRET Pflasterfugenmörtel S PFS	9
Hydraulisch abbindender, zementärer Fugenmörtel zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natur- und Betonsteine. Auch geeignet zum Verfugen von Randsteinen und Natursteinmauern. Wasserundurchlässig, Fugenbreite ab 7 mm, plastisch bis schlämmbar einstellbar, hoher Frost-Tausalz widerstand, leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge 0 – 4 mm	
SAKRET Pflasterfugenmörtel PFE 2 w	11
2-komponentiger, hochfester Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis für mittel bis stark belastete Verkehrsflächen zum Verfugen von Natur- und Kunststeinen im Aussenbereich. Wasserundurchlässig bei sachgerechter Verdichtung, Fugenbreite ab 10 mm, Verfügu ng im Schlammverfahren, hoher Frost-Tausalzwiederstand	



SAKRET AG/SA

Gewerbestrasse 1

CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40

F 032 624 55 49

info@sakret.ch

www.sakret.ch

1



SAKRET Trockenbeton TB 216

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton
C25/30 gemäss SN EN 206 / SN EN 12390-2 / SN EN 12390-3

Anwendungsbereiche:

- ♦ Zur Herstellung von Beton und Stahlbeton
- ♦ Für Betonarbeiten

Eignung:

- ♦ Für Boden
- ♦ Für innen und aussen

Eigenschaften:

- ♦ Hand- und maschinenverarbeitbar
- ♦ Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge
- ♦ Frostwiderstandsfähig
- ♦ Alterungsbeständig

Materialbasis:

- ♦ Zement – SN EN 197
- ♦ Zuschläge – SN EN 12620
- ♦ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe – SN EN 13139
- ♦ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften



Technische Daten:

Körnung	0 – 16 mm Rundzuschläge
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C (Luft-, Objekt- und Materialtemperatur)
Brandklasse	A 1 – DIN 4102 (nicht brennbar)
Druckfestigkeit	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$
Nassrohdichte	$2'300 \text{ kg/m}^3$
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,1 l
Verarbeitungszeit	ca. 1 Stunde
Begehrbar	nach ca. 3 Tagen
Voll belastbar	nach ca. 28 Tagen

Lieferform Trockenbeton TB 216:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde BE	Menge LE	Artikel Nr.
grau	ca. 12,5 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	11052516
grau	ca. 20 l Frischmörtel	40 kg Sack	30 St./Palette	11054016



SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40
F 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch

SAKRET Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen

Anwendungsbereiche:

Zur Staubbinding und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT

Eignung:

- ♦ Für Boden
- ♦ Für aussen

Eigenschaften:

- ♦ Durchdringt verbleibende Staubreste
- ♦ Dünnflüssig
- ♦ Verarbeitungsfertig

Materialbasis:

- ♦ Lösemittelfreie Bitumenemulsion

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur > = 5 °C

Bindemittelgehalt ca. 39 Gew.-%



Lieferform Grundierung E:

Optik	Verbrauch	Gebinde BE	Menge LE	Artikel Nr.
schwarz	ca. 0,2 – 0,3 kg/m ²	5 l Kanister	1 St.	99999245

SAKRET Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

Anwendungsbereiche:

Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden

Eignung:

- ♦ Für Boden

Eigenschaften:

- ♦ Festigkeit je nach Verdichtung
- ♦ Frei von Teerbestandteilen
- ♦ Sofort belastbar
- ♦ Plastische Endhärte
- ♦ Gebrauchsfertig
- ♦ Sehr lange haltbar

Materialbasis:

- ♦ Kaltasphalt – DIN 1995
- ♦ Kalkhydrat
- ♦ Splitt 0 – 5 mm

Technische Daten:

Verarbeitbar	in kaltem Zustand bis -5°C
Schichtdicke	1 – 3 cm

Lieferform Kaltasphalt BIT:

Optik	Verbrauch je cm Schichtdicke	Gebinde BE	Menge LE	Artikel Nr.
schwarz	ca. $16,5 \text{ kg/m}^2$	30 kg Eimer	24 St./Palette	51163000



SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40
F 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch

5

SAKRET Kaltasphalt Aquabit 04

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

Anwendungsbereiche:

Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.

Eignung:

- ♦ Für Boden

Eigenschaften:

- ♦ Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt
- ♦ Schnell abbindend
- ♦ Kann früh für den Verkehr freigegeben werden.
- ♦ Lösemittelfrei
- ♦ Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus
- ♦ Sofort belastbar

Materialbasis:

- ♦ Kaltasphalt – DIN 1995
- ♦ Splitt 0 – 4 mm

Technische Daten:

Verarbeitbar	in kaltem Zustand bis -5°C
Schichtdicke	8 – 30 mm
Voll belastbar	nach spät. 30 Minuten

Lieferform Kaltasphalt Aquabit 04:

Optik	Verbrauch je cm Schichtdicke	Gebinde BE	Menge LE	Artikel Nr.
schwarz	ca. 25 kg/m ²	25 kg Eimer	24 St./Palette	51163004



SAKRET Schachtkopfmörtel schnell SKS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel
M 20 / SN EN 998-2, NM IIIa / SN V 18580

Anwendungsbereiche:

Für Neubau und Instandsetzung von Schachtringen sowie Setzen und Verankern von Steigeisen

Eignung:

- ♦ Für Wand und Boden
- ♦ Für innen und aussen

Eigenschaften:

- ♦ Gute Haftung
- ♦ Standfest
- ♦ Manuell verarbeitbar
- ♦ Hoher Frostwiderstand
- ♦ Früh hochfest
- ♦ Baustoffklasse A 1, nicht brennbar

Materialbasis:

- ♦ Mineralischer Werk trockenmörtel aus genormten Bindemitteln
- ♦ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften
- ♦ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe – SN EN 12139

Technische Daten:

Verkehrsfreigabe	nach ca. 3 Stunden möglich
Druckfestigkeit	> 40 N/mm ² nach 28 Tagen
Biegezugfestigkeit	> 6 N/mm ² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,14 l
Verarbeitungszeit	ca. 30

Lieferform Schachtkopfmörtel schnell SKS:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde BE	Menge LE	Artikel Nr.
dunkelgrau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	99999259



SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40
F 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch

7

SAKRET Vergussmörtel VG 1 s

Hydraulisch schnell erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel gemäss Merkblatt DAfStb Richtlinie Vergussbeton und Vergussmörtel

Anwendungsbereiche:

Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen

Eignung:

- ♦ Für Boden
- ♦ Für innen und aussen

Eigenschaften:

- ♦ Wasserundurchlässig
- ♦ Chloridfrei
- ♦ Schwindkompensiert
- ♦ Quellend, daher spielfreier Verguss
- ♦ Manuell verarbeitbar
- ♦ Korrosionsschützend
- ♦ Hohe Früh- und Endfestigkeiten

Materialbasis:

- ♦ Zement – DIN EN 197
- ♦ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe – DIN EN 12139
- ♦ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Vergusshöhen	bis 50 mm
Schichtdicke	bis 50
Körnung	0 – 1 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Druckfestigkeit	ca. 60 N/mm ² nach 28 Tagen
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,22 – 0,24 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 10 Minuten

Lieferform Vergussmörtel VG 1 S:

Optik	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 13 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	27022500



SAKRET Pflasterfugenmörtel S

Wasserundurchlässiger, hydraulisch abbindender, zementärer Fugenmörtel

Anwendungsbereiche:

- ♦ Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen.
- ♦ Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster
- ♦ Zum Verfugen von Natursteinmauern.

Eignung:

- ♦ Für Wand und Boden
- ♦ Für innen und aussen

Eigenschaften:

- ♦ Selbstverdichtend
- ♦ Leicht abwaschbar
- ♦ Wasserundurchlässig
- ♦ Normal erhärtend
- ♦ Plastisch bis schlämmbar einstellbar
- ♦ Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand)
- ♦ Vielseitig einsetzbar
- ♦ Hoher Frost-/Tausalzwidehrstand

Materialbasis:

- ♦ Spezialzement
- ♦ Ausgesuchte Füllstoffe und genormte Gesteinskörnung
- ♦ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Körnung	0 – 4 mm Rundsand
Fugentiefe	mindestens 40 mm
Fugenbreite	mindestens 7 mm
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +25 °C
Temperaturbeständigkeit	–30 °C bis +80 °C
Elastizitätsmodul, dyn.	ca. 27.400 N/mm ²
Druckfestigkeit	ca. 35 N/mm ² nach 28 Tagen (manuelle Verarbeitung)
Druckfestigkeit	ca. 40 N/mm ² nach 28 Tagen (maschinelle Verarbeitung)
Biegezugfestigkeit	> 6,5 N/mm ²
Frost-/Tausalz Widerstand	Hoch nach SIA 262 / 1
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,16 – 0,18 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Voll belastbar	nach ca. 7 Tagen

Lieferform Pflasterfugenmörtel S:

Optik	Ergiebigkeit	Gebinde BE	Menge LE	Artikel Nr.
grau	ca. 13,1 l Frischmörtel	25 kg Sack	42 St./Palette	99999251



SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40
F 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch

9



SAKRET

10

SAKRET AG/SA
Gewerbstrasse 1
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40
F 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch

SAKRET

SAKRET Pflasterfugenmörtel PFE 2 w

Hochfester, 2-komponentiger Reaktionsharzmörtel auf Epoxidharzbasis, wasserundurchlässig ausführbar

Anwendungsbereiche:

Zum Verfugen von alten oder neuen Kunst- und Natursteinpflaster/-platten im Aussenbereich

Eignung:

- ♦ Für Boden
- ♦ Für aussen

Eigenschaften:

- ♦ Wasserundurchlässig bei sachgerechter Verdichtung
- ♦ Verfugung im Schlämmverfahren
- ♦ Sehr hohe Festigkeiten
- ♦ Hohe mechanische Beständigkeit (z.B. Kehr- und Reinigungsmaschinen).
- ♦ Hoher Widerstand gegen chemische Belastung
- ♦ Hoher Frost-/Tausalzwidehrstand

Materialbasis:

- ♦ Wasseremulgierbare Epoxidharzsysteme
- ♦ Spezielle Gesteinskörnungen

Technische Daten:

Fugenbreite	mindestens 10 mm
Fugentiefe	mindestens 30 mm
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +25 °C (Boden, Luft, Material)
Biegezugfestigkeit	ca. 20 N/mm ² nach 7 Tagen bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Druckfestigkeit	ca. 50 N/mm ² nach 7 Tagen bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungszeit	ca. 20 Minuten bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Begehrbar	nach ca. 24 Stunden bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Voll belastbar	nach ca. 7 Tagen bei +20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Lieferform Pflasterfugenmörtel PFE 2 w:

Optik	Verbrauch	Gebinde BE	Menge LE	Artikel Nr.
sand	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Eimer	24 St./Palette	51182500
grau	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Eimer	24 St./Palette	51182503
anthrazit	siehe Verbrauchsübersicht	25 kg Eimer	24 St./Palette	51182502



SAKRET AG/SA
Gewerbestrasse 1
CH-4500 Solothurn

T 032 624 55 40
F 032 624 55 49

info@sakret.ch
www.sakret.ch

11

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines

Der Kunde anerkennt die folgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen mit Auftragserteilung als für ihn verbindlich. Ausnahmen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung.

2. Preise

Alle Preisangaben sind freibleibend. Eintretende Preisänderungen werden sofort ohne vorherige Anzeige zur Anwendung gebracht. Die aufgeführten Preise haben nur Gültigkeit für das einschlägige Baugewerbe. Die Mehrwertsteuer ist im Preise nicht inbegriffen und wird extra verrechnet.

3. Zahlungskonditionen

30 Tage netto. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Nach diesem Termin muss ein Verzugszins verrechnet werden.

4. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

5. Lieferungen

Sämtliche Waren reisen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Sendungen von Standardprodukten ab 10 Paletten erfolgen frachtfrei franko Domizil bzw. franko Talstation. Lieferungen unter 10 Paletten werden mit einem Transportkostenanteil von Fr. 78.– pro Tonne belastet. Expresskosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Die Preise für Frankolieferungen und Lieferungen gegen Berechnung der Transportkosten verstehen sich mit Ablad, normale Zufahrt vorausgesetzt. Für Lieferungen in Berggebiete mit Anhängerverbot und Gewichtsbeschränkungen wird ein Zuschlag berechnet. Allfällige Wäge-, Stell- und Anschlussgebühren gehen zu Lasten des Empfängers, ebenso Warte- und längere Abladezeiten. Zuschläge gemäss Tarifen des ASTAG. Lieferverzug berechtigt den Besteller nach schriftlicher Ansetzung einer angemessenen Nachfrist zum Rücktritt, keinesfalls aber zu Schadenersatz. Wir sind nicht zur Lagerhaltung aller aufgeführten Produkte verpflichtet. Beschädigte Sendungen sind sofort nach Empfang bei Bahn, Post oder Transporteur schriftlich zu beanstanden.

5. Kranablad

Der Ablad mit Autokran wird nach Aufwand verrechnet. Pro Hub wird ein Zuschlag von Fr. 22.– verrechnet.

6. Gebinde

Alle in der Preisliste aufgeführten Gebinde sind Einweggebinde. Ausnahme: Container, Big-Bags und die für unsere Materiallieferungen verwendeten Europaletten sind Leihgebinde und Eigentum der SAKRET AG/SA. Beschädigte oder fehlende Leihgebinde werden voll zu Tagespreisen verrechnet.

7. Warenübernahme

Der Empfänger bestätigt die ordnungsgemässe Warenübernahme durch seine Unterschrift auf dem Lieferschein.

8. Reklamationen

Mängelrügen sind unmittelbar nach Erhalt der Ware anzubringen. Handelsübliche Abweichungen können keinen Grund zur Beanstandung bieten. Bei begründeten Mängeln wird die fehlerhafte Ware durch fehlerfreies Material ersetzt. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche irgendwelcher Art, sind ausgeschlossen.

9. Warenretouren

Warenretouren werden nur originalverpackt, in einwandfreiem Zustand und unter vorheriger Absprache zurückgenommen. Das Material wird zu max. 80 % des Verkaufspreises in Form einer Materialgutschrift zurückvergütet. Die entstandenen Frachtkosten werden verrechnet. Beschränkt haltbare, speziell hergestellte, im Sortiment nicht geführte Produkte sowie Einzelkomponenten werden nicht zurückgenommen.

10. Schutzmassnahmen

Bei Unfällen, insbesondere Vergiftungen, die mit unseren Produkten in Zusammenhang stehen könnten, empfehlen wir das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum, Tel. 044 251 51 51 (Tag- und Nachtdienst) zu konsultieren, um jederzeit geeignete Hilfsmassnahmen einzuleiten.

11. Kundendienst

Unsere Technischen Berater stehen Ihnen für Instruktionen unentgeltlich zur Verfügung. Eigentliche Überwachungsaufgaben bzw. die Ausführung von Arbeiten werden verrechnet. Die Interpretation von Überwachungswerten ist Aufgabe der Bauleitung. Eine Qualitätsverantwortung kann durch unsere Kontrollen nicht übernommen werden.

12. Garantie

Wir garantieren für die Qualität unserer Produkte, nicht aber für deren Brauchbarkeit zu dem vom Käufer beabsichtigten Zwecke. Die Angaben betreffend Materialverbrauch bleiben unverbindlich, da der Verbrauch von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden kann. Da die richtige Anwendung unserer Produkte nicht unserer Kontrolle untersteht, kann eine Gewährleistung nur im Rahmen der genauen Beachtung der Anwendungsvorschriften sowie der Regeln der Baukunst und der üblichen Massnahmen der Baupraxis übernommen werden. In jedem Falle wird eine Garantieleistung auf die Höhe des von uns gelieferten Warenwertes beschränkt. Wir empfehlen, unseren Beratungsdienst zu konsultieren.

13. Gerichtsstand

Der Vertrag untersteht Schweiz. Recht. Für Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag entstehen sollten, gilt als Gerichtsstand Solothurn.

