

# Painit Chaux éteinte BM-SK



Chaux éteinte à partir de calcaire extrêmement pur du Jura. Fabriquée à partir de chaux calcinée et broyée.



<b>Application</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intérieur et extérieur</li> <li>•</li> </ul>	
<b>Aptitude</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peintures à la chaux éteinte pour intérieur et extérieur</li> <li>• Liant pour enduits et mortiers de maçonnerie</li> <li>• Pièces intérieures adaptées aux personnes allergiques</li> <li>• Préservation des monuments</li> </ul>	
<b>Traits</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Régulation de l'humidité</li> <li>• Perméable à la diffusion de vapeur</li> <li>• Naturelle, sans additifs</li> <li>• Très perméable au dioxyde de carbone</li> <li>• Sans conservateur, purement inorganique</li> <li>• Non combustible</li> </ul>	
<b>Base Matérielle</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De la chaux calcinée, broyée et éteinte provenant de calcaire extrêmement pur du Jura, sans agents de conservation, ne contient aucun solvant</li> </ul>	
<b>Données techniques</b>		
	Valeur pH	12–13
	Densité	env. 1300 g/l
	Consommation de matériau kg/m <sup>2</sup> (VR 1b-1a) Peinture/joint	env. 0,1 kg/m <sup>2</sup> kg/m <sup>2</sup> Bei einmaligem Anstrich. Der Verbrauch ist abhängig vom Auftragsverfahren. Genaue Verbrauchswerte sind am Objekt mit einer Musterfläche zu ermitteln.

# Painit Chaux éteinte BM-SK



Chaux éteinte à partir de calcaire extrêmement pur du Jura. Fabriquée à partir de chaux calcinée et broyée.

<b>Préparation de la Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Éliminer la poussière, les parties détachées, les efflorescences, les laitances et autres agents de séparation du support. Les enduits minéraux tels que ceux ci- dessous sont des supports appropriés:</li> <li>• Enduits à la chaux</li> <li>• Enduits chaux-ciment</li> <li>• Enduit au ciment</li> <li>• Plâtre de gypse ou plâtre de gypse à la chaux</li> <li>• Enduits à l'argile</li> <li>• Enduits stables à la chaux</li> <li>• Les supports très absorbants doivent être bien pré-humidifiés. Les nouveaux plâtres peuvent encore être humides.</li> </ul>
<b>Traitement</b>	<p>Comme enduit à la chaux:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour la première couche, diluer la chaux éteinte Painit avec de l'eau avec un rapport de 1:5. Pour d'autres couches, diluer la chaux avec de l'eau dans un rapport de 1:2,5 à 1:3. Une dilution plus élevée favorise généralement l'uniformité et le durcissement de la peinture. Si nécessaire, faire passer au préalable le lait de chaux à travers un tamis. Avant chaque nouvelle couche, humidifier légèrement à nouveau. En fonction de l'opacité et de la dilution souhaitées, 3 à 6 couches sont généralement nécessaires.</li> </ul>
<b>Postcure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protéger les surfaces de la pluie, du rayonnement direct du soleil et du vent fort</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La chaux éteinte Painit peut être stockée indéfiniment à l'abri du gel et l'air.</li> </ul>
<b>Disposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après séchage, les résidus peuvent être éliminés comme gravats de construction conformément aux réglementations régionales.</li> </ul>
<b>Notes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à +5 °C.</li> <li>• Utilisée comme enduit, la chaux éteinte n'atteint son pouvoir couvrant optimal qu'après une carbonatation complète et un séchage complet.</li> <li>• Contient de l'hydroxyde de calcium et est donc irritante.</li> <li>• Porter des lunettes de protection et des gants de protection.</li> <li>• Conserver hors de portée des enfants.</li> <li>• Risque de lésions oculaires graves.</li> <li>• En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin.</li> <li>• Couvrir toutes les surfaces sensibles telles que le verre, la céramique, la pierre naturelle, les surfaces peintes et le métal.</li> </ul>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

# Painit Chaux éteinte BM-SK



Chaux éteinte à partir de calcaire extrêmement pur du Jura. Fabriquée à partir de chaux calcinée et broyée.

Livraison Chaux éteinte   BM-SK			
Optique / couleur	la Consommation de Matières		EAN / GTIN
	ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> Bei einmaligem Anstrich	10 l Seau	33 Pièce sur palette
			4005813604175