

# SAKRET Anmachflüssigkeit AMF S2

Kunstharzvergütung für zementgebundene Dünn-, Mittelbett-, Dickbett-, Drainagemörtel und Kontaktschlämmen.



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>•</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Verklebung von Belägen mit haftungsfeindlicher Rückseite zum Beispiel Glasfliesen</li> <li>• Ermöglicht Fliesenverlegung auf 28 Tage altem Beton und Mauerwerk und frischen, bis 5 Tage alten Zementestrichen</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergütung von S1 Kleber zu S2 Kleber: SAKRET Flexfliesenkleber FFK, SAKRET ProfiFlex PF, SAKRET Multifunktionsflexkleber XXL, SAKRET Kristallin-Schnellkleber KSK, SAKRET Kristallin-Schnellkleber weiß KSKw</li> <li>• Vergütet SAKRET Natursteinkleber weiß NKw für die Verlegung von Glasmosaik im Nassbereich</li> <li>• Vermindert die Eigenspannung bei beheizten Pflasterdecken</li> <li>• Verbessert die Klebkraft, Haftzug- und Scherfestigkeit</li> <li>• Verbessert die Verformbarkeit des Mörtels</li> <li>• Erhöht die Verbundhaftung der Haftbrücke zwischen Untergrund und Mörtel sowie zwischen Mörtel und Belag (Adhäsion)</li> <li>• Macht Kleber wasserabweisend</li> <li>• Verbessert das Elastizitätsmodul des vergüteten Mörtels</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrol-Acrylat-Emulsion</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Feststoffgehalt	55–57 %
	pH-Wert	7,5–9
	Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
	Materialverbrauch	ca. 1 l/m <sup>2</sup>

# SAKRET Anmachflüssigkeit AMF S2



Kunstharzvergütung für zementgebundene Dünn-, Mittelbett-, Dickbett-, Drainagemörtel und Kontaktschlämmen.

## Mischungsverhältnis

Produkt	Trockenmörtel	max. Wasserzugabe	Anmachflüssigkeit S2
SAKRET FFK	25 kg	5,5 l	2 kg
SAKRET PF	25 kg	5,5 l	2 kg
SAKRET XXL standfest	15 kg	5,2 l	2 kg
SAKRET XXL Fließbett	15 kg	6,1 l	2 kg
SAKRET KSK standfest	25 kg	3,75 l	2 kg
SAKRET KSK Fließbett	25 kg	5,0 l	2 kg
SAKRET KSKw stand-	25 kg	3,75 l	2 kg
SAKRET KSKw Fließ-	25 kg	5,0 l	2 kg
SAKRET NKw	25 kg	5,0 l	2 kg
SAKRET KS	25 kg	4,5 l	2 kg
SAKRET NBM 4 D	25 kg	1,6 l	0,4 kg

### Untergrundvorbereitung

- Die Untergrundvorbereitungen sind den Technischen Merkblättern der zum Einsatz kommenden Kleber zu entnehmen.

### Verarbeitung

- SAKRET Anmachflüssigkeit S2 wird dem Anmachwasser der jeweiligen Mörtel zugegeben. (Dosierung siehe Tabelle)
- In einem sauberen Gefäß SAKRET Anmachflüssigkeit S2 vorlegen, mit sauberem, kaltem Leitungswasser mischen und das Pulver des jeweiligen Mörtel knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz einrühren.
- Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen/Minute mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.

### Lagerung

- Witterungsgeschützt, frostfrei, auf Holzrosten kühl und trocken
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verarbeiten
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum.

### Entsorgung

- Mit Trockenmörtel angemachte und ausgehärtete, mit mineralischen Füllstoffen vermischte und ausgehärtete Flüssigkeit oder Gebinde mit komplett eingetrockneten Resten der Flüssigkomponente können als Baustellenschutt (Abfallschlüssel-Nr. 17 09 04) entsorgt werden.
- Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten unter der Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen).
- Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen

# SAKRET Anmachflüssigkeit AMF S2



Kunstharzvergütung für zementgebundene Dünn-, Mittelbett-, Dickbett-, Drainagemörtel und Kontaktschlämmen.

## Hinweise

- Kontakt mit Augen und der Haut vermeiden
- Auf gute Belüftung achten
- Ansteifenden Frischmörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Sicherheitsdatenblatt beachten
- Technisches Merkblatt des zu vergütenden Produktes beachten

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

## Lieferung Anmachflüssigkeit | AMF S2

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
milchig-weiß	ca. 1 l/m <sup>2</sup>	2 l Kanister	100 Stück auf Palette	4005813681077