

SAKRET Aquabit schnell 0-4 mm BIT-s

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt • Schnell abbindend • Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. • Lösemittelfrei • Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus • Sofort belastbar 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltasphalt - DIN 1995 • Splitt 0 - 4 mm 	
Technische Daten		
	Verarbeitungstemperatur	≥ -5 °C Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C
	Belastbarkeit vollständig	nach 30 Minute(n) spätestens
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,4 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 2,5 kg/m ² /mm kg/m ² /mm
	Schichtdicke	8–30 mm
Untergrundvorbereitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kanten der beschädigten Stelle begradigen und ca. 1 - 3 cm tief ausheben und säubern. 	

SAKRET Aquabit schnell 0-4 mm BIT-s



Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Produkt lagenweise einfüllen, dabei Kanten und Ecken gut ausfüllen, Wasser dazu geben, einebnen und mit einem Stampfer gut verdichten. • Die letzte Lage etwas überhöht einbauen, mit einem Stampfer gut verdichten und mit Sand oder Split im Überschuss abstreuen. • Das Material kann von Hand oder maschinell verdichtet werden. • Der Stampfer muss mit Wasser befeuchtet werden ansonsten bleibt das Produkt an Stampferflächen haften. • Bei tiefen Temperaturen das Produkt auf Raumtemperatur erwärmen. • Nach beendeter Arbeit den Behälter gut schließen. • Kleinere Ausbesserungen sind sofort begehbar, größere Flächen erst nach einigen Stunden freigeben.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt und trocken. • Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 9 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Produktreste unter Abfallschlüssel (AVV) 17 03 02 - Bitumengemische (keine kohlen-teerhaltige Bitumengemische)
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Aquabit schnell 0-4 mm AQB's			
Farbe			EAN / GTIN
schwarz	25 kg Eimer	24 Eimer auf Palette	7640151721817