

# SAKRET Aquabit schnell 0-4 mm AQB

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für außen</li> <li>• Für Boden</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind.</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt</li> <li>• Schnell abbindend</li> <li>• Kann früh für den Verkehr freigegeben werden.</li> <li>• Lösemittelfrei</li> <li>• Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus</li> <li>• Sofort belastbar</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaltasphalt - DIN 1995</li> <li>• Splitt 0 - 4 mm</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Verarbeitungstemperatur	≥ -5 °C Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C
	Belastbarkeit Vollständig	nach 30 Minute(n) spätestens
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,4 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> /mm kg/m <sup>2</sup> /mm
	Schichtdicke	8–30 mm
<b>Untergrundvorbereitung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kanten der beschädigten Stelle begradigen und ca. 1 - 3 cm tief ausheben und säubern.</li> </ul>	

# SAKRET Aquabit schnell 0-4 mm AQB

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut



<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Produkt lagenweise einfüllen, dabei Kanten und Ecken gut ausfüllen, Wasser dazu geben, einebnen und mit einem Stampfer gut verdichten.</li> <li>• Die letzte Lage etwas überhöht einbauen, mit einem Stampfer gut verdichten und mit Sand oder Split im Überschuss abstreuen.</li> <li>• Das Material kann von Hand oder maschinell verdichtet werden.</li> <li>• Der Stampfer muss mit Wasser befeuchtet werden ansonsten bleibt das Produkt an Stampferflächen haften.</li> <li>• Bei tiefen Temperaturen das Produkt auf Raumtemperatur erwärmen.</li> <li>• Nach beendeter Arbeit den Behälter gut schließen.</li> <li>• Kleinere Ausbesserungen sind sofort begehbar, größere Flächen erst nach einigen Stunden freigeben.</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Witterungsgeschützt und trocken.</li> <li>• Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</li> <li>• Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 9 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktreste unter Abfallschlüssel (AVV) 17 03 02 - Bitumengemische (keine kohlenstoffhaltige Bitumengemische)</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <a href="http://www.sakret.ch">http://www.sakret.ch</a></li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Aquabit schnell 0-4 mm   AQB				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
schwarz	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg Eimer	24 Eimer auf Palette	7640151721817