

# SAKRET Aufziehputz innen 1.5mm



## Kunstharzputz

<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebrauchsfertiger, pastöser Innenputz, der als Deckputz in verschiedenen Strukturierungen Anwendung findet</li></ul>
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• für Wände</li><li>• für innen</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• strapazierfähig</li><li>• lösemittelfrei</li><li>• maschinenverarbeitbar</li><li>• wasserdampfdiffusionsoffen</li><li>• geprüfte Qualität</li></ul>
<b>Optik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• weiß</li></ul>
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Polymerdispersion</li><li>• Marmorkörnungen</li><li>• Marmormehle</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Körnung: 1,5mm</li><li>• Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C</li></ul>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• geeignet sind glatte Grundputze aller Art, Beton, Gipskarton und Faserzement</li><li>• sauber, tragfähig, trocken und eben</li><li>• Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen</li><li>• danach Sakret Universal- Streichgrund auftragen</li><li>• bei Altputzen Sakret Deckgrund/ Sicherheitsgrundierungen auftragen</li><li>• bei Verarbeitung auf Gipskartonplatten diese unbedingt nach Herstellervorschriften grundieren (z.B. Sakret Tiefengrund LF-AF)</li><li>• um das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen aus dem Papier des Gipskartons zu vermeiden, Sakret Deckgrund/ Sicherheitsgrundierung auftragen</li></ul>

# SAKRET Aufziehputz innen 1.5mm



## Kunstharzputz

<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Putz im Eimer kräftig aufrühren (möglichst Motorquirl), gegebenenfalls Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe einer kleinen Menge Wasser einstellen</li><li>• mit Edelstahltraufel auf Korngröße aufziehen</li><li>• mit Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibetraufel waagrecht, senkrecht oder kreisförmig verscheiben</li><li>• stets nass in nass arbeiten</li><li>• Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C</li><li>• Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser</li><li>• Trocknung: griffest nach 8-10 Stunden, Aushärtung nach ca. 2-4 Wochen (bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit)</li><li>• Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten</li></ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.</li><li>• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 24 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.</li><li>• Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.</li></ul>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt</li></ul>
<b>Hinweise</b>	<p>Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss</p> <p>Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Weitere Informationen</b>	<p><b>Lieferform Sakret Aufziehputz:</b></p> <p><b>Optik: weiß</b> <b>Verbrauch</b> : ca. 2,0-2,6 kg/m<sup>2</sup> <b>Gebinde:</b> 2Kg und 25Kg Gebinde</p>