

# SAKRET Mineralputz Aufziehputz innen 1.5mm



## Mineralischer Silicatputz

<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gebrauchsfertiger, pastöser Innenputz, der als Deckputz in verschiedenen Strukturierungen Anwendung findet</li></ul>
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• für Wände</li><li>• für innen</li></ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• strapazierfähig</li><li>• sehr weiß</li><li>• hochdeckend</li><li>• lösemittelfrei</li><li>• konservierungsmittelfrei</li><li>• maschinenverarbeitbar</li><li>• wasserdampfdiffusionsoffen</li><li>• CO<sub>2</sub>-durchlässig</li><li>• geprüfte Qualität</li></ul>
<b>Optik</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• weiß</li></ul>
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alkalisilikat</li><li>• Polymerdispersion</li><li>• Marmorkörnungen</li><li>• Marmormehle</li></ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Körnung: 1,5mm</li><li>• Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C</li><li>• VOC-Gehalt: &lt; 0,5 Masse%</li></ul>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• geeignet sind glatte mineralische Untergründe aller Art, Beton, Gipskarton und Faserzement</li><li>• <u>nicht</u> geeignete Untergründe sind z.B. alte Dispersionsputze und -farben, Porenbeton, Gipsputze, Holzwerkstoffe, eisen- und manganhaltige Natursteine, Eisen- und Stahlteile</li><li>• sauber, tragfähig, trocken und eben</li><li>• Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen</li><li>• danach Sakret Universal- Streichgrund auftragen</li></ul>

# SAKRET Mineralputz Aufziehputz innen 1.5mm



## Mineralischer Silicatputz

- bei Altputzen Sakret Deckgrund/ Sicherheitsgrundierungen auftragen
- bei Verarbeitung auf Gipskartonplatten diese unbedingt nach Herstellervorschriften grundieren (z.B. Sakret Tiefengrund LF-AF)
- um das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen aus dem Papier des Gipskartons zu vermeiden, Sakret Deckgrund/ Sicherheitsgrundierung auftragen

### Verarbeitung

- Putz im Eimer kräftig aufrühren (möglichst Motorquirl), gegebenenfalls Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe von max. 2% Wasser einstellen. Keine Rührquirlen aus Aluminium verwenden – Verfärbungsgefahr!
- mit Edelstahltraufel auf Korngröße aufziehen
- mit Holz-, Plastik- oder Plexiglasreibtraufel waagrecht, senkrecht oder kreisförmig verscheiben
- stets nass in nass arbeiten
- Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C
- Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser
- Trocknung: griffest nach 8-10 Stunden, Aushärtung nach ca. 2-4 Wochen (bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit)
- Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten

### Lagerung

- Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
- Angebrochene Gebinde sind sofort nach dem Gebrauch zu verschließen und innerhalb kürzester Zeit zu verarbeiten.

### Sicherheitshinweise

- Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt
- Sakret Mineralischer Aufziehputz innen ist alkalisch! Haut- und Augenschutz tragen!

### Hinweise

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss

Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

## SAKRET Mineralputz Aufziehputz innen 1.5mm



Mineralischer Silicatputz

### Weitere Informationen

**Lieferform Sakret Aufziehputz:**

**Optik:** weiß

**Verbrauch :** ca. 2,0-2,6 kg/m<sup>2</sup>

**Gebinde:** 2Kg und 25Kg Gebinde