

SAKRET Plâtre de construction et brico BM-HG

Liant minéral (plâtre)



- Plâtre de montage A1 selon DIN EN 13279-1



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur • Pour mur et plafond 															
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le montage et la fixation rapides de câbles électriques, prises, etc. et pour le colmatage rapide de trous, fentes et ouvertures. • Pour le modelage et le coulage de moules créatifs en plâtre et de corps en plâtre. 															
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Durcissement très rapide • Facile à traiter • Facile à couler • Utilisable universellement • Extensible presque jusqu'à zéro 															
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Liants normalisés/autorisés • Granulats minéraux sélectionnés - DIN EN 13139 • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre 															
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,5–0,7 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Temps de maturation</td> <td>env. 2 minute(s)</td> </tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td> <td>env. 20 minute(s)</td> </tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td> <td>5–25 °C</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 1 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 0,99–1 kg/m²/mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.</td> </tr> <tr> <td>Classe de Matériaux de Construction DIN EN 13501-1</td> <td>A1 (nicht brennbar)</td> </tr> </table>		Consommation d'eau	env. 0,5–0,7 l/kg	Temps de maturation	env. 2 minute(s)	Temps de mise en œuvre	env. 20 minute(s)	Température de mise en œuvre	5–25 °C	Rendement par unité	env. 1 l/kg	Consommation de matière	env. 0,99–1 kg/m ² /mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.	Classe de Matériaux de Construction DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)
Consommation d'eau	env. 0,5–0,7 l/kg															
Temps de maturation	env. 2 minute(s)															
Temps de mise en œuvre	env. 20 minute(s)															
Température de mise en œuvre	5–25 °C															
Rendement par unité	env. 1 l/kg															
Consommation de matière	env. 0,99–1 kg/m ² /mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.															
Classe de Matériaux de Construction DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)															

SAKRET Plâtre de construction et brico BM-HG



Liant minéral (plâtre)

Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Le support doit être solide, stable, propre, dénué de gel et sec. • Les couches superficielles non adhérentes, la poussière, les pièces détachées, les résidus de peinture, etc. doivent être enlevés. • Humidifier au préalable les surfaces et supports à traiter.
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Pour mélanger les matières, d'abord verser de l'eau froide (eau claire du robinet) dans un récipient de mélange propre, puis incorporer lentement le produit. Laisser le matériau se rétracter brièvement, puis mélanger à la main de manière homogène et sans grumeaux. Après un temps de maturation (voir données techniques), mélanger à nouveau soigneusement le mortier frais. • Pour le montage ou la fixation du matériau à l'aide d'un outil approprié, par ex. • Appliquer à la spatule et presser sur le support. Si nécessaire, en cas d'épaisseur de couche importante, travailler en plusieurs couches. Ne mélanger que la quantité de matière qui peut être traitée en 6 à 10 minutes. • Pour les travaux de modelage, le plâtre de construction et de bricolage SAKRET doit être mélangé avec la plus grande des quantités d'eau ci-dessus afin d'obtenir une consistance fluide et il peut être versé dans des moules pendant env. 5 minutes.
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Lors de la prise, protéger le produit de la pluie, des courants d'air, des températures élevées (> 25 °C) et basses (< 5 °C). • Revêtements et autres traitements ultérieurs seulement après séchage, lorsque le plâtre a atteint sa blancheur complète. Pour les travaux de modelage, il est possible de peindre avec des peintures à dispersion, au latex, à l'huile ou à la laque. Ne pas utiliser de peinture à la chaux ou à l'eau.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Les paquets doivent être stockés dans un endroit frais et sec sur des palettes en bois, à l'abri des intempéries. • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. Date de fabrication: voir l'étiquette du paquet. • Les paquets ouverts doivent être immédiatement fermés hermétiquement et utilisés dans un délai très court.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Les déchets de plâtre et autres matériaux de construction minéraux légers doivent être éliminés sous le code 17 08 02. • Vider complètement l'emballage. Il sera recyclé.
Consignes de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Porter les protections appropriées: gants, lunettes et masque. • Conserver hors de portée des enfants. • Pour d'autres consignes de sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité, disponible sur Internet à l'adresse suivante www.sakret.ch

SAKRET Plâtre de construction et brico BM-HG



Liant minéral (plâtre)

Notes

- Les données techniques se réfèrent à une température de +20 °C et à 50 % d'humidité relative. Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Ne pas diluer avec de l'eau du mortier déjà pris.
- N'utiliser que des outils propres en acier inoxydable pour le mélange et le traitement du matériau.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Plâtre de construction et brico | BM-HG

Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
blanc	ca. 0,99 - 1,0 kg/m ² /mm	5 kg Sac	120 Sac sur palette	4005813670309