



SAKRET Cheminée Mörtel CHM

CHM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werk trockenmörtel

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none">▪ Zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen.▪ Zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten												
Eignung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Für Wand und Decke▪ Für innen und außen												
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">▪ Feuerfest▪ Feuerfest bis 600 Grad▪ Handverarbeitbar▪ Baustoffklasse A 1, nicht brennbar												
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none">▪ Genormte Bindemittel▪ Zugelassene Bindemittel, Zuschläge und Zusätze.▪ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - SN EN 13139▪ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften												
Technische Daten:	<table><tr><td>Körnung</td><td>0 - 1 mm</td></tr><tr><td>Verarbeitungstemperatur</td><td>+ 5 °C bis + 25 °C</td></tr><tr><td>Temperaturbeständigkeit</td><td>bis + 600 °C</td></tr><tr><td>Nassrohdichte</td><td>2.062 kg/m³</td></tr><tr><td>Anmachwasser</td><td>pro 1 kg ca. 0,165 l</td></tr><tr><td>Verarbeitungszeit</td><td>ca. 3 Stunden</td></tr></table>	Körnung	0 - 1 mm	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C	Temperaturbeständigkeit	bis + 600 °C	Nassrohdichte	2.062 kg/m ³	Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,165 l	Verarbeitungszeit	ca. 3 Stunden
Körnung	0 - 1 mm												
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C												
Temperaturbeständigkeit	bis + 600 °C												
Nassrohdichte	2.062 kg/m ³												
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,165 l												
Verarbeitungszeit	ca. 3 Stunden												
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Minderfeste Schichten, kreibende Bestandteile, und oberflächlich sandende Bestandteile durch geeignete Maßnahmen entfernen.▪ Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken, saugfähig und frostfrei sein.▪ Bei stark saugfähigen Steinen und/oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ist ein vorzeitiger und zu hoher Wasserentzug aus dem Mörtel durch Vornässen der Steine oder andere geeignete Maßnahmen einzuschränken.												
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">▪ In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen.▪ Bei Mauerarbeiten ist auf vollfugige Vermauerung zu achten.▪ Von Hand oder auch mit allen geeigneten Putzmaschinen zu verarbeiten.▪ Bei Arbeitsunterbrechung Maschinen und Schläuche reinigen.												



SAKRET Cheminée Mörtel CHM

CHM

Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen (z. B. mit hinterlüfteter Folie, feuchte Jutesäcken oder Besprühen mit Wasser). ▪ Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. ▪ Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. ▪ Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). ▪ Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. ▪ Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. ▪ Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden. ▪ Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen. ▪ Für Kinder unzugänglich aufbewahren. ▪ Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform Cheminée Mörtel CHM:

Optik	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 20 l Frischmörtel	30 kg Sack	30 St./Palette	14023000

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?
Schreiben Sie uns ...