

SAKRET Mortier de cheminée CHM

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur et plafond 																
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour murer et réparer des cheminées, des poêles, des barbecues etc. • Pour déplacer des conduits de cheminée, des pierres et plaques réfractaires 																
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Réfractaire • Résistant au feu jusqu'à 600 degrés • Peut être mis en œuvre manuellement • Classe de matériaux de construction A, non combustible 																
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Liants normalisés • Liants, granulats et additifs autorisés. • Agrégats sélectionnés - DIN EN 13139 • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre 																
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>0-1 mm</td> </tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td> <td>5-25 °C</td> </tr> <tr> <td>Résistance aux températures</td> <td>jusqu'à 600 °C</td> </tr> <tr> <td>Masse volumique humide</td> <td>2062 kg/m³</td> </tr> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>env. 0,165 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td> <td>env. 3 heure(s)</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 0,66 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 0,66 l/kg</td> </tr> </table>	Granulation	0-1 mm	Température de mise en œuvre	5-25 °C	Résistance aux températures	jusqu'à 600 °C	Masse volumique humide	2062 kg/m³	Consommation d'eau	env. 0,165 l/kg	Temps de mise en œuvre	env. 3 heure(s)	Rendement par unité	env. 0,66 l/kg	Consommation de matière	env. 0,66 l/kg
Granulation	0-1 mm																
Température de mise en œuvre	5-25 °C																
Résistance aux températures	jusqu'à 600 °C																
Masse volumique humide	2062 kg/m³																
Consommation d'eau	env. 0,165 l/kg																
Temps de mise en œuvre	env. 3 heure(s)																
Rendement par unité	env. 0,66 l/kg																
Consommation de matière	env. 0,66 l/kg																

SAKRET Mortier de cheminée CHM

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique



Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Supprimer les couches moins résistantes, les éléments crayeux ou à surface sableuse par des mesures adaptées. • Le support doit être solide, propre, stable, sec, absorbant et dénué de gel. • En cas de pierres très absorbantes et/ou de conditions environnementales défavorables, un assèchement prématuré ou excessif du mortier doit être limité en humidifiant préalablement les pierres ou en adoptant d'autres mesures adaptées
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en oeuvre. • Pour les travaux de maçonnerie, un maçonage plein des joints doit être réalisé. • À mettre en oeuvre manuellement ou avec tous projecteurs d'enduit adaptés. • Après le travail, nettoyer les machines et les tuyaux.
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger d'un séchage trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel (par exemple avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou une pulvérisation d'eau).
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %. • Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent. • Du matériau déjà pris ne doit plus être dilué à l'eau. • Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C). • Tenir hors de portée des enfants. • Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mortier de cheminée CHM			
Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN	
gris	ca. 0,66 l/kg	30 kg Sac	30 Sac sur palette 7640151720391