

SAKRET Edelfilzputz weiss EFP-w

Mineralischer Putz für dünnlagige Anwendungen im Innenbereich



Anwendung	<ul style="list-style-type: none">• Für innen• Für Wand
Eignung	<ul style="list-style-type: none">• Filzputz bzw. frei strukturierter Oberputz• Dünnschichtputz zur Überarbeitung von tragfähigen Innenputzen• Zur Herstellung feinsten Scheibenputzstrukturen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Wasseraufnahmefähig• Durch hohen pH-Wert pilzhemmend• Hand- und maschinenverarbeitbar• Mineralisch, faserarmiert• Weiß• Wasserdampfdiffusionsoffen• Mit Haftzusatz
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none">• Weißkalkhydrat,• Weißzement – EN 197• Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - sowie Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

SAKRET Edelfilzputz weiss EFP-w

Mineralischer Putz für dünnlagige Anwendungen im Innenbereich



Technische Daten

Körnung	ca. 0–0,7 mm
Wasserdampfdurchlässigkeitsrate	ca. 7 DIN 52615 EN 101519
Reifezeit	ca. 3 Minute(n)
Druckfestigkeit	ca. 1,7–2,2 N/mm ²
Rohdichte	ca. 1,4 kg/l 28 Tage trocken
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$: P=50%	$\leq 0,45$ W/(m ³ K) für P=50% (Tabellenwert nach EN 1745)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,dry,mat}$: P=90%	$\leq 0,49$ W/(m ³ K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)
Topfzeit	ca. 120 Minute(n)
Wasserbedarf	ca. 0,28 l/kg
Untergrundtemperatur	> 5 °C
Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,7 l/kg
Materialverbrauch	ca. 1,3 kg/m ²
Mörtelklasse	CS II W0 nach DIN EN 998-1

Untergrundvorbereitung

- Altputze auf Tragfähigkeit und Haftung am vorhandenen Untergrund überprüfen
- gesamte Altputzfläche sorgfältig säubern
- kreidende / sandende Flächen mit SAKRET Tiefengrund TGW verfestigen
- Putzhohlstellen abschlagen und mit z.B. SAKRET Kalkinnenputz KIP aufputzen
- Auf Innendämmplatten bzw. gerissenen Innenputzen eine Armierungslage aus SAKRET Kalkputz multi KPM und SAKRET Armierungsgewebe aufbringen
- Gipsputze mit SAKRET Putzgrund PG grundieren
- Innendämmungen/Dämmputze nicht grundieren!
- stark saugende Untergründe ggf. leicht vornässen

Verarbeitung

- SAKRET Edelfilzputz EFP von Hand oder auch mit allen gängigen Putzmaschinen verarbeiten
- Filzputz:**
- SAKRET Edelfilzputz EFP ca. 1-2 mm dick auftragen und plan verziehen
 - Nach dem Ansteifen eine zweite Schicht von ca. 1-2 mm aufziehen und mit dem gewünschten Filzbrett abfilzen.
- Freie Struktur:**
- SAKRET Edelfilzputz EFP ca. 1-2 mm dick auftragen und plan verziehen
 - Nach dem Ansteifen eine zweite Schicht 1-4 mm auftragen und mit rostfreiem Edelstahlwerkzeug strukturieren
 - Anschließend kann die Oberfläche mit einem Flächenstreicher oder einem Quast verburstet werden.
- Filzputz:**
- Der Grundputz wird mit SAKRET Putzgrund PG grundiert
 - SAKRET Edelfilzputz EFP ca. 1 mm dick auftragen und auf Kornstärke abziehen
 - Den Putz unmittelbar danach mit einer Kunststofftraufel abscheiben

SAKRET Edelfilzputz weiss EFP-w



Mineralischer Putz für dünnlagige Anwendungen im Innenbereich

Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt • Auf Holzrosten kühl und trocken • Aufgebrochene Gebinde sofort verschließen • Lagerfähigkeit ca. 9 Monate
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Enthält Zement und Kalk • Reagiert alkalisch • Haut und Augen schützen • Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen • Chromatarm

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Edelfilzputz weiss EFP-w			
Optik / Farbe	Materialverbrauch	EAN / GTIN	
weiß	ca. 1,3 kg/m ²	30 kg Sack	42 Sack auf Palette
			4005813944615