

# SAKRET Fassadenfarbe weiss Longlife-w



Matte wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Reinacrylat-Basis



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für außen</li> <li>• Für Wand</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stumpfmatte, dauerhaft witterungsbeständige Fassadenfarbe auf Reinacrylat-Basis</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kennzeichnung nach EN 1062: G3, E3, S1, V1, W3, A0, C1</li> <li>• Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN ISO 7783-2: Klasse V1 (<math>s_d &lt; 0,14</math> m)</li> <li>• Wasseraufnahme DIN EN 1062-3: Klasse W3 (<math>w_{24} &lt; 0,03</math> kg/(m<sup>2</sup> h 0,5))</li> <li>• Sehr witterungsbeständig, schmutzunempfindlich, reinigungsfähig</li> <li>• Geruchsarm, wasserverdünnbar</li> <li>• Große Farbtonvielfalt möglich</li> <li>• Algizid/fungizid ausgerüstet</li> <li>• EU-VOC-Grenzwert: Kategorie A/c 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.</li> <li>• Farbtonbeständigkeit gemäß BFS-Merkblatt Nr. 26: Fb-Code: A1, A2</li> <li>• Produkt-Code F + L: M – DF 02</li> <li>• EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2Methyl-2H-Isouthiazol-3-on + 2-Methyl-2H-Isouthiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</li> <li>• Enthält Biozide als Filmschutzkonservierung: 2-Octyl-2H-Isouthiazol-3-on, Terbutryn, Zinkpyrithion.</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinacrylat</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C
	Materialverbrauch	ca. 0,15–0,2 l/m <sup>2</sup> Anstrich bei glattem Untergrund. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln, da der Verbrauch durch Untergrundsaugfähigkeit und -struktur beeinflusst wird.

# SAKRET Fassadenfarbe weiss Longlife-w

Matte wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Reinacrylat-Basis



<b>Untergrundvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- und fettfrei, frei von Ausblühungen, Salzen, Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Untergrund fachgerecht vorbehandeln. VOB, Teil C. DIN 18363 Abs. 3 beachten.</li> <li>• Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 bis 4 Wochen. Mineralische Leichtputze und Kalkputze (P Ic) mindestens 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen. Sinterschichten entfernen.</li> <li>• Die Auswahl eines ggf. aufzutragenden und geeigneten Grundiermittels ist von der Art und dem Zustand des Untergrundes abhängig.</li> </ul>
<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhalt des Gebindes gründlich aufrühren. Auftrag durch Streichen, Rollen oder Spritzen. Bei Airless-Spritzauftrag Düsendurchmesser mindestens 0,5 mm. Grundanstrich: Maximale Verdünnung mit 10% Wasser Zwischenbeschichtung: Wird zusätzlich bei stark oder unterschiedlich saugenden bzw. kontrastreichen Untergründen empfohlen. Verdünnung mit 5 % Wasser Schlussanstrich: Möglichst unverdünnt auftragen. Oberflächentrocken und überstreichbar bei 20°C / 50% rel. Luftfeuchte nach 4-6 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 6-8 Tagen. Kühle und feuchte Witterung bzw. höhere Schichtdicken verlängern die angegebenen Zeiten. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C, Nachttemperaturen beachten. Taupunkt während Verarbeitung und Durchtrocknung nicht unterschreiten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen und starkem Wind verarbeiten!</li> <li>• Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen.</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebinde dicht verschlossen, frostfrei, jedoch nicht bei Temperaturen über + 30°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Lagerfähigkeit des originalverschlossenen Gebindes 12 Monate.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<p>Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss.</li> <li>• Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

# SAKRET Fassadenfarbe weiss Longlife-w



Matte wasserverdünnbare Fassadenfarbe auf Reinacrylat-Basis

Lieferung Fassadenfarbe weiss   Longlife-w				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiss	ca. 0,15 - 0,2 l/m <sup>2</sup> Anstrich bei glattem Untergrund	12,5 l Eimer	42 Stück auf Palette	7640151704513