

SAKRET Peinture de façade blanc Longlife-w

Peinture pour façades diluable à l'eau mate à base d'acrylate pur



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour extérieur • Pour mur 	
Aptitude		
	<ul style="list-style-type: none"> • Peinture mate de façade à base d'acrylate pur et durablement résistant aux intempéries 	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • Marquage selon la norme EN 1062: G3, E3, S1, V1, W3, A0, C1 • Perméabilité à la vapeur d'eau DIN EN ISO 7783-2: Classe V1 (s d < 0,14 M) • Absorption d'eau DIN EN 1062-3: Classe W3 (w 24 < 0,03 kg/m²h 0,5) • Très résistante aux intempéries, insensible à la saleté, lavable • Faible odeur, diluable à l'eau • Large gamme de couleurs possibles • Algicide/fongicide • Limite COV UE: catégorie A/c 40 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV. • Stabilité de la teinte conformément à la fiche BFS n°26: Code Fb: A1, A2 • Code produit F + L: M – DF 02 • EUH 208: Contient 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Mélange de: 5-Chlor-2Methyl-2H-Isothiazol-3-on + 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. • Contient des biocides comme conservation du film de protection: 2-Octyl-2H- Isothiazol-3-on, terbutryn, zinkpyrithion. 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Acrylate pur 	
Données techniques		
	Température de mise en œuvre	≥ 5 °C
	Consommation de matière	env. 0,15–0,2 l/m ² Couche pour support lisse. Déterminer la consommation précise avec une couche d'essai sur l'objet car la consommation est fortement influencée par l'absorption et la structure du support.

SAKRET Peinture de façade blanc Longlife-w



Peinture pour façades diluable à l'eau mate à base d'acrylate pur

Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> Le support doit être propre, sec, solide, sans huile ni graisse, exempt de fissures, efflorescences, sels, décolorations et inclusions décolorantes. Prétraiter professionnellement le support. Respecter VOB, partie C, DIN 18363 par. 3. Les surfaces minérales fraîches doivent être suffisamment prises. Temps de repos en fonction des conditions météorologiques (au moins 2 à 4 semaines). Laisser sécher sans les traiter les enduits légers minéraux et les enduits de chaux (P Ic) pendant au moins 4 semaines. Retirer les couches frittées. Le choix d'un primaire à appliquer dépend du type et de l'état du support.
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> Bien mélanger le contenu. Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. En cas d'application par pulvérisation Airless, les buses doivent avoir un diamètre minimal de 0,5 mm. Couche de fond: Dilution maximale avec 10 % d'eau. Couche intermédiaire: Recommandée en cas de supports très absorbants ou absorbants différemment ou pour les supports contrastés. Dilution avec 5 % d'eau. Couche de finition: Si possible, appliquer non dilué. Surface sèche et recouvrable à 20 °C/50 % d'humidité relative après 4 à 6 heures. Complètement sèche et praticable après environ 6-8 jours. Les conditions fraîches et humides ainsi que les grandes épaisseurs de couche prolongent les temps indiqués. Température d'objet et de mise en œuvre supérieure à + 5°C, prendre en compte les températures nocturnes. Ne pas tomber sous le point de rosée pendant l'application et le séchage. Ne pas mettre en œuvre en cas de rayonnement direct du soleil, de pluie et de vent fort ! Protéger des projections les surfaces qui ne sont pas à recouvrir et les surfaces adjacentes.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> Conserver les contenants bien fermés, à l'abri du gel mais à des températures non supérieures à + 30°C et protégés des rayons direct du soleil. Durée de conservation du contenant d'origine fermé : 12 mois.
Disposition	<p>Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
Notes	<p>Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux fonds et aux objets. Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres informations sur la fiche de données de sécurité.</p>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Peinture de façade blanc Longlife-w



Peinture pour façades diluable à l'eau mate à base d'acrylate pur

Livraison Peinture de façade blanc Longlife-w				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
blanc	ca. 0,15 - 0,2 l/m ² Anstrich bei glattem Untergrund	12,5 l Seau	42 Pièce sur palette	7640151704513