

# SAKRET Feinputz FP 1

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Wand und Decke</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Ausfüllen von Löchern und Rissen und zum Egalisieren rauer Putzoberflächen und sonstiger unebener Untergründe z. B. Beton- und Porenbetonflächen, Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Dämmplatten aus Polystyrolhartschaum</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feinkörnig füllkräftig</li> <li>• Wasserabweisend</li> <li>• Dampfdiffusionsoffen</li> <li>• Gebrauchsfertig</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zement - SN EN 197</li> <li>• Ausgesuchte Zuschlagsstoffe</li> <li>• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Körnung	ca. 0–1 mm Kalksteinsand
	Verarbeitungstemperatur	von 5–30 °C
	Materialverbrauch	ca. 2,9–4,4 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Untergrundvorbereitung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, mikrobiellen Befall, Sinter- / Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein.</li> <li>• Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden.</li> <li>• Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen.</li> <li>• Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung zu prüfen.</li> <li>• Saugfähige Untergründe mit einem Tiefgrund egalisieren.</li> <li>• Glatte, glänzende Untergründe anschleifen bzw. mit einem Haftgrund grundieren.</li> </ul>	

# SAKRET Feinputz FP 1



Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel

<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen.</li> <li>• Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U / Min mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.</li> <li>• Mit der Traufel gleichmäßig und ansatzfrei aufziehen und planverziehen.</li> <li>• Die Putzdicke richtet sich nach dem Unterputz, soll aber 2 mm nicht übersteigen</li> </ul>
<b>Nachbehandlung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frische Putzflächen sind vor zu schneller Austrocknung und vor Frost zu schützen wenn nötig nachnässen.</li> <li>• Nach dem Putzauftrag geschlossene Räume bis zur Austrocknung des Putzes lüften.</li> <li>• Das Anbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Erhärten des Putzes erfolgen (mind. 28 Tage).</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.</li> <li>• Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).</li> <li>• Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.</li> <li>• Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.</li> <li>• Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li> <li>• Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (&gt; +30°C) und zu niedrigen (&lt; +5°C) Temperaturen schützen.</li> <li>• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</li> <li>• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <a href="http://www.sakret.ch">http://www.sakret.ch</a></li> </ul>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Feinputz   FP 1				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	ca. 2,9 - 4,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	30 kg Sack	30 Sack auf Palette	7640151720421