



SAKRET Feinputz FP 1

FP 1

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter Mörtel

Anwendungsbereiche:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zum Ausfüllen von Löchern und Rissen und zum Egalisieren rauer Putzoberflächen und sonstiger unebener Untergründe z. B. Beton- und Porenbetonflächen, Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Dämmplatten aus Polystyrolhartschaum 				
Eignung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für Wand ▪ Für innen und außen 				
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feinkörnig füllkräftig ▪ Wasserabweisend ▪ Dampfdiffusionsoffen ▪ Gebrauchsfertig 				
Materialbasis:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zement - SN EN 197 ▪ Ausgesuchte Zuschlagsstoffe ▪ Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 				
Technische Daten:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Körnung</td> <td style="padding: 2px;">0 - 1 mm Kalksteinsand</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Verarbeitungstemperatur</td> <td style="padding: 2px;">+ 5 °C bis + 30 °C</td> </tr> </table>	Körnung	0 - 1 mm Kalksteinsand	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Körnung	0 - 1 mm Kalksteinsand				
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C				
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Untergrund muss fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, mikrobiellen Befall, Sinter- / Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. ▪ Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. ▪ Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu berücksichtigen. ▪ Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung zu prüfen. ▪ Saugfähige Untergründe mit einem Tiefengrund egalisieren. ▪ Glatte, glänzende Untergründe anschleifen bzw. mit einem Haftgrund grundieren. 				
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen. ▪ Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U / Min mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. ▪ Mit der Traufel gleichmäßig und ansatzfrei aufziehen und planverziehen. ▪ Die Putzdicke richtet sich nach dem Unterputz, soll aber 2 mm nicht übersteigen. 				



SAKRET Feinputz FP 1

FP 1

Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frische Putzflächen sind vor zu schneller Austrocknung und vor Frost zu schützen wenn nötig nachnässen. ▪ Nach dem Putzauftrag geschlossene Räume bis zur Austrocknung des Putzes lüften. ▪ Das Anbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Erhärten des Putzes erfolgen (mind. 28 Tage). ▪ Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. ▪ Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). ▪ Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. ▪ Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. ▪ Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. ▪ Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen. ▪ Für Kinder unzugänglich aufbewahren. ▪ Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform Feinputz FP 1:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 2,9 - 4,4 kg/m ²	30 kg Sack	30 St./Palette	12533500

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?
Schreiben Sie uns ...