

Filzputz 270 weiß

FP 270 w

Mineralischer Normalputzmörtel nach EN 998-1 der Qualitätskategorien CS II und W 2. Güte und Gleichmäßigkeit der Produktion werden durch die werkseigene Produktionskontrolle überwacht.

- Anwendungsbereiche:**
- Filzputz für innen und außen zur Überarbeitung von ungestrichenen mineralischen Alputzflächen der Festigkeitskategorien CS II, CS III und CS IV nach DIN EN 998-1 oder P II und P III nach DIN V 18550.
 - Ausgleichsputz auf Wärmedämmputz CS II W 2 nach DIN EN 998-1

- Eigenschaften**
- Wasserabweisend

- Materialbasis**
- Zuschläge nach DIN EN 13139
 - Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1
 - Zement nach DIN EN 197-1
 - Eigenschaftsverbessernde Zusätze

Technische Daten:

Normalputzmörtel nach EN 998-1	
Körnung	0 – 0,8 mm
Wasserbedarf	ca. 5,5 Liter/25 kg Gebinde
Verarbeitbarkeitsdauer	2 Stunden
Brandverhalten	A 1
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² bei Bruchbild B
Wasseraufnahme	W 2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	15/35 (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit λ _{10, dry, mat}	0,53 W/(m*K) für P = 50 % 0,58 W/(m*K) für P = 90 % (Tabellenwerte nach EN 1745)
Druckfestigkeitskategorie	CS II
Farbe	altweiß

Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.

- Untergrundvorbereitung:**
- Der Unterputz muss lot- und lattengerecht sein.
 - Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen
 - Stark saugende Untergründe vorstreichen
 - Alputze vor der Überarbeitung gründlich reinigen
 - Kunstharzputze und gestrichene Untergründe sind nicht geeignet
 - Putzgrundprüfung nach VOB/C-DIN 18350 vornehmen

- Verarbeitung:**
- Die Mörtelzubereitung erfolgt von Hand mit Elektroquirl oder geeigneten Verputzmaschinen. Wasser vorlegen, den Putzmörtel zugeben und zu einem homogenen Mörtel anrühren. Nur so viel Mörtel anrühren, wie innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden kann.
 - Filzputz 270 weiß wird mit Glättkelle oder Verputzmaschine ansatzfrei in mind. 5 mm und max. 10 mm Schichtdicke aufgebracht und mit der Glättkelle zugezogen und nach dem Ansteifen mit der feinen Schwammscheibe gefilzt, ggf. etwas anfeuchten.

Nachbehandlung: Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen, und wenn nötig nachzunässen

Verbrauch: 25 kg SAKRET Filzputz 270 weiß = ca. 18 Liter Fertigmörtel = ca. 4 m² Putzfläche bei 5 mm Auftragstärke

- Lieferform:**
- In mehrlagigen Papiersäcken á 25 kg – 42 Säcke/Palette

- Lagerung:**
- Witterungsgeschützt auf Holzpaletten in geschlossenen Räumen ca. 12 Monate haltbar

Entsorgung: Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als Bauschutt

Hinweise:

- Bei hohen Lufttemperaturen oder starkem Wind sowie bei Temperaturen unter +5 °C von Luft oder Wand darf SAKRET Filzputz 270 weiß nicht verarbeitet werden
 - Enthält Kalkhydrat und Zement, reagiert alkalisch
 - Haut und Augen schützen
 - Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen
 - Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt
 - Aktuelle Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen können im Internet unter <http://www.rygol-sakret.de> bezogen werden.
-

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 14.01.2015