SAKRET Filzputz weiss FP 270

Wasserabweisender und diffusionsoffener mineralischer Normalputzmörtel



• nach EN 998-1 der Qualitätskategorien CS II und W 2.



Anwendung					
	Für innen und außenFür Wand				
Eignung					
	Altputzflächen der Festigkeitskate oder P II und P III nach DIN V 18550	 Filzputz für innen und außen zur Überarbeitung von ungestrichenen mineralischen Altputzflächen der Festigkeitskategorien CS II, CS III und CS IV nach DIN EN 998-1 oder P II und P III nach DIN V 18550. Ausgleichsputz auf Wärmedämmputz CS II W 2 nach DIN EN 998-1 			
Eigenschaften					
	WasserabweisendNormalputzmörtel nach EN 998-1	WasserabweisendNormalputzmörtel nach EN 998-1			
Materialbasis					
	 Zement nach DIN EN 197-1 	Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1			
Technische Daten					
	Körnung	ca. 0–0,8 mm			
	Wasserbedarf	ca. 0,22 l/kg			
	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)			
	Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild B			
	Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat: P=50%	0,53 W/(m*K) für P=50% (Tabellenwert nach EN 1745)			
	Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat: P=90%	≤ 0,58 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)			
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,72 l/kg			
	Materialverbrauch	ca. 1,25–1,39 kg/m²/mm			

SAKRET Filzputz weiss FP 270

Wasserabweisender und diffusionsoffener mineralischer Normalputzmörtel



	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)	
	Druckfestigkeitsklasse Putz	CS II	
	Wasseraufnahmeklasse	Wc2	
	Wasserdampfdiffusionswiderstands- zahl μ (Tabellenwerte nach EN 1745)	15/35	
	Mörtelklasse	CS II W0 nach DIN EN 998-1	
Untergrundvorbereitung	 Der Unterputz muss lot- und lattengerecht sein. Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Stark saugende Untergründe vorstreichen Altputze vor der Überarbeitung gründlich reinigen. Kunstharzputze und gestrichene Untergründe sind nicht geeignet. Putzgrundprüfung nach VOB/C-DIN 18350 vornehmen. 		
Verarbeitung			
	 Die Mörtelzubereitung erfolgt von Hand mit Elektroquirl oder geeigneten Verputzmaschinen. Wasser vorlegen, den Putzmörtel zugeben und zu einem homogenen Mörtel anrühren. Nur so viel Mörtel anrühren, wie innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden kann. Filzputz 270 weiß wird mit Glättkelle oder Verputzmaschine ansatzfrei in mind. 5 mm und max. 10 mm Schichtdicke aufgebracht und mit der Glättkelle zugezogen und nach dem Ansteifen mit der feinen Schwammscheibe gefilzt, ggf. etwas anfeuchten. 		
Nachbehandlung			
	 Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen, und wenn nötig nachzunässen. 		
Lagerung			
	Witterungsgeschützt auf Holzpaletten in geschlossenen Räumen ca. 12 Monate haltbar.		
Entsorgung			
	 Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu ent- sorgen. 		
Hinweise			
	 Bei hohen Lufttemperaturen oder starkem Wind sowie bei Temperaturen unter +5 °C von Luft oder Wand darf SAKRET Filzputz 270 weiß nicht verarbeitet werden Enthält Kalkhydrat und Zement, reagiert alkalisch Haut und Augen schützen Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Aktuelle Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Leistungserklärungen können im Internet unter www.sakret.ch bezogen werden. 		

SAKRET Filzputz weiss FP 270

Wasserabweisender und diffusionsoffener mineralischer Normalputzmörtel



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Filzputz weiss FP 270					
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN	
altweiß	ca. 1,25 - 1,39 kg/m²/mm	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813393840	