

SAKRET Flex-Dispersion QST-FX



Hochwertige Kunstharzvergütung zur Flexibilisierung von zementgebundenen Fliesenklebern

- Eigenschaften eines S2-Mörtels nach DIN EN 12004



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Anmachflüssigkeit zur Erstellung hochflexibler Fliesenkleber mit Eigenschaften eines S2-Mörtels nach DIN EN 12004 • Bei Fußboden- und Wandheizung • Für Bereiche mit hoher Belastung, wie z. B. Ausstellungsräume oder Fahrstühle • Zum Kleben von Fliesen auf schwierigen Untergründen • Geprüft in Verbindung mit SAKRET Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST, SAKRET Großformatkleber XXL GFK und SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Verbessert die Haftung, Scherfestigkeit und Verformbarkeit von Fliesenklebern • Gleicht Untergrundspannungen aus • Erhöht die Wasserabweisung von Fliesenklebern • Im vollständig ausgehärteten Zustand sehr hohe Wasser- und Frostwiderstandsfähigkeit, daher sehr gut für Dauernass- und Außenbereiche geeignet • Verbessert das Elastizitätsmodul des vergüteten Mörtels 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Kunstharzdispersionen 	
Technische Daten		
	Anmachwasser pro 25 kg	ca. 8,33 l
	Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
Untergrundvorbereitung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund ist entsprechend der Technischen Merkblätter der zum Einsatz kommenden Kleber vorzubereiten. • Im Zweifelsfall Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei SAKRET anfordern. 	

SAKRET Flex-Dispersion QST-FX



Hochwertige Kunstharzvergütung zur Flexibilisierung von zementgebundenen Fliesenklebern

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollen- frei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen. • Der Klebemörtel wird durch Veränderung der Wassermenge so eingestellt, dass der Frischmörtel wahlweise als Fließbettmörtel oder als standfester Dünnbettmörtel verwendet werden kann. • Empfohlen wird ein Rührgerät mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen und verarbeiten. Aufbringen nach DIN 18157 - 1. • Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können. • Bei hoch beanspruchten Bodenbelägen empfehlen wir SAKRET Fließbettmörtel FBM. • In der Regel ist bei der Verlegung im Außenbereich das Buttering-Floating-Verfahren anzuwenden.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten kühl und trocken • Angebrochene Gebinde sofort verschließen. • Bei sachgerechter Lagerung für 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Das technische Merkblatt des zu vergüteten Produktes beachten. • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Durch die Anmachflüssigkeit können sich die Verarbeitungs- und Durchhärtungseigenschaften des Fliesenklebers verändern. Ggf. sind Vorversuche erforderlich. • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. • Gefäße und Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich. • Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Flex-Dispersion QST-FX			
Farbe	EAN / GTIN		
milchig-weiß	8,33 Kanister	42 Kanister	4005813205570