
## **SAKRET Flex-Dispersion QST-FX**






• Caractéristiques d'un mortier S2 selon la norme DIN EN 12004



Application				
	<ul> <li>Pour intérieur et extérieur</li> <li>Pour mur et sol</li> </ul>			
Aptitude				
	<ul> <li>Anmachflüssigkeit zur Erstellung hochflexibler Fliesenkleber mit Eigenschaften eines S2-Mörtels nach DIN EN 12004</li> <li>Bei Fußboden- und Wandheizung</li> <li>Für Bereiche mit hoher Belastung, wie z. B. Ausstellungsräume oder Fahrstühle</li> <li>Zum Kleben von Fliesen auf schwierigen Untergründen</li> <li>Geprüft in Verbindung mit SAKRET Quattro-Star Flexfliesenkleber S2 QST, SAKRET Großformatkleber XXL GFK und SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws</li> </ul>			
Traits				
	<ul> <li>Améliore l'adhérence, la résistance au cisaillement et la malléabilité des colles à carrelage.</li> <li>Compense les tensions du support.</li> <li>Augmente la résistance à l'eau des colles à carrelage.</li> <li>Une fois complètement durci, il présente une très grande résistance à l'eau et au gel, ce qui le rend particulièrement adapté aux zones humides en permanence et aux espaces extérieurs.</li> <li>Améliore le module d'élasticité du mortier traité.</li> </ul>			
Base Matérielle				
	Dispersions de résine synthétique de grande qualité			
Données techniques				
	Eau de gâchage par 25 kg	env. 8,33 l		
	Température de mise en œuvre	5–25 °C		
Préparation du support				
	<ul> <li>Le support doit être préparé conformément aux fiches techniques des colles utilisées.</li> <li>En cas de doute, faire un essai sur une surface test ou demander conseil à SAKRET.</li> </ul>			

## **SAKRET Flex-Dispersion QST-FX**





Traitement	
Haitement	
Stockage	<ul> <li>Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide, jusqu'à l'obtention d'une consistance adaptée à la mise en œuvre et sans grumeaux.</li> <li>En fonction de la quantité d'eau, le mortier colle peut s'utiliser frais comme mortier de collage mince et stable ou comme mortier en lit fluidisé.</li> <li>Nous recommandons d'utiliser un agitateur avec vis sans fin ou double disque. Après le temps de maturation (voir données techniques), bien mélanger à nouveau et mettre en œuvre. Appliquer selon la norme DIN 18157 – partie 1.</li> <li>Appliquer uniquement la quantité de mortier nécessaire pour insérer ou poser les dalles et carreaux de céramique etc. sur le lit de mortier frais durant le temps ouvert.</li> <li>Pour des revêtements de sol très sollicités, nous recommandons l'utilisation du mortier à lit fluidisé SAKRET Fliessbettmörtel FBM.</li> <li>En règle générale, lors d'une pose en extérieur, il convient d'appliquer le procédé Buttering-Floating.</li> </ul>
	<ul> <li>Conserver à l'abri des intempéries, sur des caillebotis en bois, dans un endroit sec et</li> </ul>
	<ul> <li>frais</li> <li>Les récipients entamés doivent être immédiatement refermés.</li> <li>Le produit se conserve 12 mois à compter de la date de fabrication, s'il est entreposé correctement.</li> </ul>
Élimination	
	<ul> <li>Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de con- struction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).</li> </ul>
Consignes de Sécurité	
	<ul> <li>Tenir hors de portée des enfants.</li> <li>Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.</li> </ul>
Notes	
	<ul> <li>Respecter la fiche technique du produit à modifier.</li> <li>Les données techniques sont basées sur une température ambiante de +20 °C et une humidité relative de l'air de 50 %. Les températures supérieures ou inférieures augmentent, respectivement réduisent les valeurs indiquées.</li> <li>Tout mélange ayant durci ne doit plus être dilué à l'eau.</li> <li>Le liquide de mélange peut modifier les propriétés de mise en œuvre et de durcissement de la colle à carreler. Des essais préalables peuvent s'avérer nécessaires.</li> <li>Les travaux doivent être réalisés dans le respect des recommandations, directives, normes et règlementations en vigueur, ainsi que des règles de la technique généralement admises.</li> <li>Nettoyer immédiatement les récipients et les outils à l'eau. Après durcissement, seul un nettoyage mécanique est possible.</li> <li>Les informations fournies par nos collaborateurs et dépassant le cadre de cette fiche technique doivent faire l'objet d'une confirmation écrite.</li> </ul>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Flex-Dispersion   QST-FX					
Optique / couleur			GTIN		
blanc comme le lait	8,33 l Boîte	42 boîte	4005813205570		