



SAKRET Flexfliesenkleber FFK plus

FFK plus

Hydraulisch erhärtender Spezial-Flexkleber mit Leichtfüllstoffen
gemäß DIN EN 12004 C 2 TE, gemäß DIN EN 12004 S 1

Anwendungsbereiche:

- Polymervergüteter Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten, Spaltriegeln und Betonwerksteinen

- Für Feinsteinzeug

Eignung:

- Für Wand und Boden

- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Hoch standfest

- Geschmeidig

- Hohe Flächenleistung

- Bis zu 40% höhere Ergiebigkeit

- Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V.

- Für Heizestriche geeignet

Materialbasis:

- Zement - DIN EN 197

- Mineralische Leichtzuschläge

- Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139

- Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Klebedicken	bis 10 mm
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Temperaturbeständigkeit	- 20 °C bis + 80 °C
Brandklasse	A 1 fl / A 1 DIN EN 13501 - 1 (nicht brennbar)
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,4 - 0,44 l Gebindeaufdruck beachten
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Klebeoffene Zeit	ca. 20 Minuten (DIN EN 1346)
Verarbeitungszeit	ca. 1,5 Stunden
Begehbar	nach ca. 12 Stunden
Verfugbar	nach ca. 12 Stunden
Voll belastbar	nach ca. 14 Tagen



SAKRET Flexfliesenkleber FFK plus

FFK plus

Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein.▪ Der Untergrund darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten:<ul style="list-style-type: none">▪ Zementgebunden 2 CM-Gew. %▪ Calciumsulfatestrich 0,5 CM-Gew. %▪ Beheizter Calciumsulfatestrich 0,3 CM-Gew. %▪ Minderfeste und/oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste usw.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z.B. Blastrac-Verfahren).▪ Untergründe sind unter Verwendung von SAKRET Universalgrundierung vorzustreichen.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">▪ In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen.▪ Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U / Min mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.▪ Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit Verlegegut in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann.▪ Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen.▪ Aufbringen nach DIN 18157, Teil 1▪ Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden.▪ In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.
Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.▪ Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.▪ Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).▪ Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.



SAKRET Flexfliesenkleber FFK plus

FFK plus

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Den anstehenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <http://www.sakret.ch>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferform Flexfliesenkleber FFK plus:

Optik	Verbrauch je nach Zahnung	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
grau	ca. 1,1 - 2,5 kg/m ²	25 kg Sack	42 St./Palette	32052500

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?
Schreiben Sie uns ...