

SAKRET Flexfliesenkleber FFK plus

Hydraulisch erhärtender Spezial-Flexkleber mit Leichtfüllstoffen



- gemäß DIN EN 12004 C 2 TE, gemäß DIN EN 12004 S 1



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand und Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Polymervergüteter Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten, Spaltriegeln und Betonwerksteinen • Für Feinsteinzeug 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Hoch standfest • Geschmeidig • Hohe Flächenleistung • Bis zu 40% höhere Ergiebigkeit • Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V. • Für Heizstriche geeignet 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zement - DIN EN 197 • Mineralische Leichtzuschläge • Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Technische Daten		
	Klebedicken	bis 10 mm
	Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
	Temperaturbeständigkeit	-20–80 °C
	Wasserbedarf	ca. 0,4–0,44 l/kg
	Reifezeit	ca. 3 Minute(n)
	Klebeoffene Zeit	ca. 20 Minute(n) (DIN EN 1346)
	Verarbeitungszeit	ca. 90 Minute(n)
	Begehbarkeit	nach ca. 12 Stunde(n)
	Verfugbarkeit	nach ca. 12 Stunde(n)
	Belastbarkeit Vollständig	nach ca. 14 Tag(en)

SAKRET Flexfliesenkleber FFK plus

Hydraulisch erhärtender Spezial-Flexkleber mit Leichtfüllstoffen



Materialverbrauch - 8mm Zahnung	ca. 2,3–2,8 kg/m ² 8 mm Zahnung
---------------------------------	--

Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1fl/A1 (nicht brennbar)
---	--------------------------

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig und frei von Rissen sein.
- Der Untergrund darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten: Zementgebunden 2 CM-Gew. %, Calciumsulfatestrich 0,5 CM-Gew. %, Beheizter Calciumsulfatestrich 0,3 CM-Gew. %
- Minderfeste und/oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste usw.) müssen entfernt und/oder aufgeraut werden (z.B. Blastrac-Verfahren).
- Untergründe sind unter Verwendung von SAKRET Universalgrundierung vorzustreichen.

Verarbeitung

- In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen.
- Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U / Min mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
- Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit Verlegegut in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann.
- Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen.
- Aufbringen nach DIN 18157, Teil 1
- Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden.
- In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.

Lagerung

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.

Entsorgung

- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.

Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Den ansteigenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <http://www.sakret.ch>

SAKRET Flexfliesenkleber FFK plus

Hydraulisch erhärtender Spezial-Flexkleber mit Leichtfüllstoffen



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Flexfliesenkleber | FFK plus

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	ca. 2,3 - 2,8 kg/m ² bei 8 mm Zahnung	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813605714