

# SAKRET Badigeon de joint FM

Mortier de jointoiment à durcissement hydraulique



<b>Application</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intérieur et extérieur</li> <li>• Pour mur et sol</li> </ul>	
<b>Aptitude</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour le jointoiment de carreaux de céramique et dalles, blocs de béton, dalles fendues, etc.</li> </ul>	
<b>Traits</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrorésistant</li> <li>• Résistant au gel</li> <li>• À prise hydraulique</li> <li>• Apte à diffuser la vapeur</li> <li>• Non combustible</li> <li>• Ductile, mis en œuvre facile</li> </ul>	
<b>Base Matérielle</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciment - SN EN 197</li> <li>• Agrégats sélectionnés - DIN EN 12620</li> <li>• Pigments colorés, si nécessaire</li> <li>• Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre</li> </ul>	
<b>Données techniques</b>		
	Température de mise en œuvre	5–25 °C
	Résistance aux températures	-20–80 °C
	Consommation d'eau	env. 0,18 l/kg
	Temps de mélange	min. 2 minute(s)
	Temps de maturation	env. 3 minute(s)
	Temps de mise en œuvre	env. 1 heure(s)
	Praticabilité	après env. 24 heure(s)
	Capacité de charge complète	après env. 14 jour(s)
	Consommation de matière	env. 0,65–0,79 kg/dm <sup>3</sup>
	Largeur des joints	4–15 mm

# SAKRET Badigeon de joint FM

Mortier de jointoiment à durcissement hydraulique



<b>Préparation de la Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mortier de collage mince et le mortier pour carrelage doivent être uniformément durs et secs.</li> <li>• Les joints doivent être suffisamment profonds.</li> <li>• L'humidité du support et les différences d'absorption des flancs de carreaux peuvent entraîner des différences de couleur dans le joint.</li> <li>• En cas de surfaces poreuses et de glaçures mates, des résidus de produit peuvent se former, par conséquent des joints test sont nécessaires.</li> <li>• Les supports différents et/ou au pouvoir absorbant élevé doivent être uniformément humidifiés.</li> <li>• Pour les supports ou matériaux de pose extrêmement absorbants, d'un nouveau type ou non standards, des essais doivent être effectués sur des surfaces d'essai et les directives de mise en œuvre du fabricant respectées.</li> <li>• Les résidus de colle dans les joints provoquent un séchage tacheté.</li> </ul>
<b>Traitement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en œuvre.</li> <li>• Nous recommandons d'utiliser un agitateur à 600 tours/minute avec vis sans fin ou double disque.</li> <li>• Après le temps de maturation (voir données techniques), bien mélanger à nouveau.</li> <li>• Appliquer le mortier frais en profondeur et sur toute la surface avec une raclette en caoutchouc, une truelle ou une truelle à joints spéciale</li> <li>• Le matériau excessif doit être éliminé proprement.</li> </ul>
<b>Postcure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Après la prise du matériau, nettoyer une première fois grossièrement le revêtement, puis avec une taloche éponge.</li> <li>• Un traitement ultérieur humide du mortier pris assure le parfait durcissement.</li> <li>• Dans les 14 premiers jours après le jointoiment, aucun nettoyage humide avec des détergents ou des produits de nettoyage chimique ne doit être entrepris, utiliser uniquement de l'eau propre.</li> <li>• En cas de carreaux et de dalles en céramiques non vernis, un voile de ciment peut rester après le jointoiment.</li> <li>• Les produits de nettoyage contenant de l'acide, par exemple à base de citron ou d'acide acétique, peuvent en cas d'utilisation à long terme endommager les joints. Un nettoyage avec des produits de nettoyage neutres ou alcalins est donc recommandé.</li> <li>• Le produit, en tant que matériau lié au ciment, n'est pas résistant aux acides. Un mortier de jointoiment à base de résine époxy doit donc être utilisé dans les piscines (intérieures) et autres constructions fortement sollicitées.</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec</li> <li>• Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.</li> <li>• Les paquets non ouverts se conservent 18 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme.</li> <li>• Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.</li> </ul>
<b>Disposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).</li> </ul>

# SAKRET Badigeon de joint FM

Mortier de jointoiment à durcissement hydraulique



## Notes

- Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %.
- Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Protéger le produit en train de prendre du rayonnement solaire, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +25°C) et trop basses (< +5°C).
- Ne pas diluer à nouveau avec de l'eau du mortier déjà pris.
- Pour le jointoiment de cailloutage utiliser par exemple SAKRET Mortier de jointoiment de pierres naturelles et grès cérame NFF.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch)

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

## Livraison Badigeon de joint | FM

Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN		
gris	ca. 0,65 - 0,79 kg/dm <sup>3</sup>	25 kg Sac	42 Sac sur palette	4005813653531
gris	ca. 0,65 - 0,79 kg/dm <sup>3</sup>	25 kg Sac	42 Sac sur palette	7640151727420