

SAKRET Graffiti Protect 10 L GP

Bautenschutzmittel für den permanenten Antigrffiti-Schutz



Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Für außen • Für Wand 					
Eignung	<p>SAKRET® Graffiti Protect ist ein permanent wirksames Einkomponenten-Produkt mit exzellenten Antihafteigenschaften zum Schutz von mineralischen Untergründen.</p>					
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • permanentes Antigrffiti-Einkomponentensystem • mehrere Reinigungszyklen möglich • Graffitientfernung nur mit kaltem Wasser ohne Zusatz von Reinigungsmitteln • wirksam auf sehr vielen Untergründen • UV-, witterungs- und alterungsbeständig • sehr geringe Verschmutzungsneigung • bildet einen elastischen, glänzenden Film • farbtionvertiefend (wet-look) • unterschiedliche Glanzgrade in Abhängigkeit vom vorherrschenden Untergrund • ausbesserungsfähig bei mechanischen Verletzungen des Schutzfilmes • Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN EN 1062-1: Klasse V2 – mittel (sd 0,3 m bei einer Schichtdicke des Films von 200 µm) • EU-VOC-Grenzwert: Kategorie A/i/lb: 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC. 					
Materialbasis	<ul style="list-style-type: none"> • Polyorganosiloxane, Lösemittel 					
Technische Daten	<table border="1"> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>≥ 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 0,1 l/m² Anstrich bei glattem Untergrund. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln, da der Verbrauch durch Untergrundsauhfähigkeit und -struktur beeinflusst wird.</td> </tr> </table>		Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C	Materialverbrauch	ca. 0,1 l/m ² Anstrich bei glattem Untergrund. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln, da der Verbrauch durch Untergrundsauhfähigkeit und -struktur beeinflusst wird.
Verarbeitungstemperatur	≥ 5 °C					
Materialverbrauch	ca. 0,1 l/m ² Anstrich bei glattem Untergrund. Genauen Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln, da der Verbrauch durch Untergrundsauhfähigkeit und -struktur beeinflusst wird.					

SAKRET Graffiti Protect 10 L GP

Bautenschutzmittel für den permanenten Antigrffiti-Schutz



Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss rissfrei, tragfähig, frei von Salzen und Ausblühungen, sauber, trocken, öl- und fettfrei, frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Untergründe fachgerecht vorbehandeln. • Vor der Applikation sollte die zu beschichtende Oberfläche gereinigt werden und danach oberflächlich trocken erscheinen. Das Anlegen einer Musterfläche zur Beurteilung von Farbvertiefung und Glanz des Untergrundes ist dringend zu empfehlen. • Kleine bzw. wenige Fehlstellen im Untergrund sollten im Vorfeld mittels Pinsel mit SAKRET® Graffiti Protect ausgetupft werden, bei größeren Fehlstellen im Untergrund ist eine Kratz- bzw. Lunkerspachtelung auszuführen. • Neue mineralische Putze sowie mit mineralischen Mörteln behandelte Flächen (z. B. Verfugungen, Steinerergänzungen, Ausbesserungen) müssen genügend abgebunden sein, bevor SAKRET® Graffiti Protect aufgetragen wird (Standzeit zwei Wochen bei 20°C / 65% relative Luftfeuchtigkeit). • Nicht direkt auf Styropor verarbeiten
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht zu beschichtende Bereiche durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. • Nichtmineralische Untergründe sind mit Ruberstein® Antigrffiti P Grundierung vorzubehandeln. • Das Auftragen von SAKRET Graffiti Protect kann mit einer kurzflorigen Rolle, Pinsel oder maschinell durch Airless-Sprayen erfolgen.
Lagerung	Gebinde luftdicht verschlossen, kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Lagerfähigkeit des original verschlossenen Gebindes 12 Monate.
Entsorgung	Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke, unter Abfallschlüssel 08 01 12 (Farb- und Lackabfälle ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe), abgeben. Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. • Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Graffiti Protect 10 L GP

Bautenschutzmittel für den permanenten Antigrffiti-Schutz



Lieferung Graffiti Protect 10 L | GP

Farbe

EAN / GTIN

transparent

10 | Kanister

75 Kanister auf Palette

4032885208123
