

TECHNISCHES MERKBLATT / SAKRET Holzdielen-Ausgleichsmasse

**SAKRET Holzdielen-Ausgleichsmasse**

Mineralische Ausgleichsmasse, zementgebunden
Werkrockenmörtel, gemäß EN 13813 CT-C25-F6

Anwendungsbereiche:

- Zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flächen vor der Verlegung von Keramik-, Naturstein- und PVC-Belägen, Teppichböden auf problematischen Untergründen wie z. B. Holzdielenböden, Parkett, Spanplatten V 100 sowie auf allen mineralischen Untergründen
- Zum Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten von Holzdielen, Parkett, Holzspanplatten V 100 und Mineralischen Untergründen.
Vor der Verlegung von PVC - Belägen, Teppichböden, Keramischen Fliesen und Platten sowie Laminat.

Eignung:

- für Boden
- für innen

Eigenschaften:

- faserarmiert
- hoch vergütet
- gute Verlaufseigenschaften
- Für Fußbodenheizung (Heizestriche) geeignet

Materialbasis:

- Kunstharzmodifizierter, selbstverlaufender Mörtel auf der Basis von Spezialzement
- Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139
- Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,235 l
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
Voll belastbar	nach ca. 28 Tagen



TECHNISCHES MERKBLATT / SAKRET Holzdielen-Ausgleichsmasse**Untergrundvorbereitung:**

- Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein.
- Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farreste u. ä.) entfernen.
- Holzuntergründe müssen schwingungsfrei befestigt, tragfähig, gesund und schädlingsfrei sein. Balkenabstand max. 60 cm Dielendicke min. 20 mm.
- Holzdielen müssen angeschliffen sein.
- Breite Dielenfugen sind zu verschließen.
- An Wandanschlüssen, Stützen usw. sind Randstreifen anzubringen.
- Balkenabstand max. 60 bis 65 cm, Dielendicke mindestens 20 mm.
- Untergründe sind unter Verwendung von SAKRET Universalgrundierung UG vorzustreichen.
- Bei einer Verlegung von keramischen Belägen ist eine Mindestauftragsdicke von 10 mm der SAKRET Holzdielenausgleichsmasse zu beachten.

Verarbeitung:

- In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen
- Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen / Minute mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
- Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen.
- Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund gießen und je nach Schichtdicke mit Glättkelle oder Rakel verteilen.
- Zur maschinellen Verarbeitung geeignete Pumpen verwenden, die max. 40 Liter Mörtel / Minute fördern.
- Eine optimale Entlüftung des Materials erreicht man durch die Bearbeitung der Oberfläche mit einer Stachelwalze bzw. Schwabbelstange.
- In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.
- Bei der Verarbeitung mit Mischpumpen unbedingt auf den exakten Wassergehalt achten.
- Auf Spanplatten bzw. Holzdielen ist eine mindestschichtdicke von 10 mm einzuhalten.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Nicht angebrochene Gebinde 12 Monate ab Herstell datum.
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.

Entsorgung:

- Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.



TECHNISCHES MERKBLATT / SAKRET Holzdielen-Ausgleichsmasse

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärtetem Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
- Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen(> 30 °C) und zu niedrige (< 5 °C) Temperaturen schützen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferung Holzdielen-Ausgleichsmasse:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN
grau	ca. 1,7 kg / m ²	10 kg Sack	1 St.	-624531
grau	ca. 1,7 kg / m ²	25 kg Sack	1 St.	-624524

