

SAKRET Innenhaftputz rot IHP-r

Werksgemischter gipshaltiger Leicht-Putztrockenmörtel (B5/50/2)



- nach EN 13279-2



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Decke 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • zur Herstellung von einlagigen Innenputzen in Räumen mit normaler Luftfeuchtigkeit. • Geeignet für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Leichtbeton, Bimsbeton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegelsteinen u. ä. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für Innenräume mit normaler Beanspruchung • Für Wand und Decken • Alterungsbeständig • Geschmeidig • Nicht brennbar 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Gesteinskörnung nach EN 12620 • Stuckgips nach DIN 1168-1 • Weißkalkhydrat nach EN 459-1 • Gipsbindemittel nach EN 13279-1 • Verarbeitungsverbessernde Zusatzmittel 	
Technische Daten		
	Wasserbedarf	ca. 0,45 l/kg
	Verarbeitungszeit	ca. 45–60 Minute(n)
	Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,9 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 1,11 kg/m ² /mm

SAKRET Innenhaftputz rot IHP-r

Werksgemischter gipshaltiger Leicht-Putztrockenmörtel (B5/50/2)



Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Staub, lose Teile, Schalwachs, Ausblühungen, Sinterschichten und andere Trennmittel sind vom Untergrund zu entfernen. • Betondecken dürfen nicht vorgehäst werden. • Glatte Betondecken sind mit SAKRET Betonhaftbrücke rot BHR vorzubehandeln. • Porenbetonwände und ähnlich stark saugende Untergründe sind mit SAKRET Universalgrundierung vorzustreichen. • Andere trockene, saugende Untergründe sind vorzunässen, jedoch nicht unmittelbar vor Putzauftrag. • Hohlfugiges und schadhafte Mauerwerk ist vor Putzauftrag auszugleichen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Den Inhalt eines Sackes SAKRET Innenhaftputz rot unter Zugabe von sauberem Wasser mit einem Quirl breiig rühren. Die Wasserzugabe erfolgt wie gewohnt, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. • Von Hand mit Traufel aufziehen. Den Putz mit der Kartätsche abziehen und während des Ansteifens filzen oder glätten. Die Verarbeitbarkeitszeit beträgt je nach Temperatur und Untergrund vom Anmachen bis zum Filzen bzw. Glätten ca. 45 bis 60 Minuten. Der Mörtel sollte 20 Minuten nach dem Anmachen aufgetragen sein. • Putzbewehrung ist ggf. in das obere Drittel des nassen Putzes einlegen. Unmittelbar danach ist nass in nass weiterzuputzen. • Bei Putzträgern und Putzbewehrung sind die Richtlinien der Herstellung und bei der Verarbeitung zu beachten.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Den abbindenden Putz vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Umgebungstemperaturen (> 30 °C) schützen. • Zur Austrocknung geschlossene Räume lüften.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, kühl und trocken auf Holzrosten ca. 12 Monate • Angebrochene Gebinde sofort verschließen
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Saugende Untergründe, wie Gipskarton oder Spanplatten stets grundieren • Das Aufbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Austrocknen des Putzes erfolgen. • Die technischen Angaben beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • SAKRET Innenhaftputz rot enthält Calciumhydroxid, reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. • Haut und Augen schützen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter www.sakret.ch

SAKRET Innenhaftputz rot IHP-r

Werksgemischter gipshaltiger Leicht-Putztrockenmörtel (B5/50/2)



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Innenhaftputz rot | IHP-r

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
rot	ca. 1,11 kg/m ² /mm	30 kg Sack	42 Sack auf Palette	4005813649077