

SAKRET Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut



Anwendung		
	• Für außen • Für Boden	
Eignung		
	• Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden	
Eigenschaften		
	• Festigkeit je nach Verdichtung • Frei von Teerbestandteilen • Sofort belastbar • Plastische Endhärte • Gebrauchsfertig • Sehr lange haltbar	
Materialbasis		
	• Kaltasphalt - DIN 1995 • Kalkhydrat • Splitt 0 - 5 mm	
Technische Daten		
	Verarbeitungstemperatur	≥ -5 °C Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,606 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 1,65 kg/m²/mm kg/m²/mm
	Schichtdicke	1–3 cm
Untergrundvorbereitung		
	• Kanten der beschädigten Stelle begradigen und ca. 1 - 3 cm tief ausheben und säubern.	

SAKRET Kaltasphalt BIT



Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut

Verarbeitung	• Das Produkt lagenweise einfüllen, dabei Kanten und Ecken gut ausfüllen und einebnen und mit einem Stampfer gut verdichten. • Die letzte Lage etwas überhöht einbauen, mit einem Stampfer gut verdichten und mit Sand oder Split im Überschuss abstreuen. • Zu beachten: das Material ist für maschinelle Verdichtung nicht geeignet. • Der Stampfer muss mit Wasser befeuchtet werden ansonsten bleibt das Produkt an Stampferflächen haften. • Bei tiefen Temperaturen das Produkt auf Raumtemperatur erwärmen. • Nach beendeter Arbeit den Behälter gut schließen. • Kleinere Ausbesserungen sind sofort begehbar, grössere Flächen benötigen bei höheren Temperaturen bis zu einer Woche, bis sie vollständig ausgehärtet sind.
Lagerung	• Witterungsgeschützt und trocken. • Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).
Entsorgung	• Produktreste unter Abfallschlüssel (AVV) 17 03 02 - Bitumengemische (keine kohlen-teerhaltige Bitumengemische)
Hinweise	• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch
Gefahrenhinweise	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Kaltasphalt BIT			
Farbe	EAN / GTIN		
schwarz	25 kg Eimer	24 Stück auf Palette	7640151721879