

# SAKRET Asphalte froid BIT

Mélange d'asphalte contenant du bitume



<b>Application</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour extérieur</li> <li>• Pour sol</li> </ul>	
<b>Aptitude</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour la réparation des dommages de surface à petite échelle dans l'asphalte et le béton, les nids de poule, les dégâts liés au gel</li> </ul>	
<b>Traits</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La solidité dépend du compactage.</li> <li>• Dénué de composants de goudron</li> <li>• Immédiatement portant</li> <li>• Rigidité finale plastique</li> <li>• Prêt à l'emploi</li> <li>• Très longue conservation</li> </ul>	
<b>Base Matérielle</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enrobés à froid - DIN 1995</li> <li>• Hydrate de chaux</li> <li>• gravillons 0 - 5 mm</li> </ul>	
<b>Données techniques</b>		
	Température de mise en œuvre	≥ -5 °C peut être mis en œuvre à l'état froid jusqu'à -5 °C
	Rendement par unité	env. 0,606 l/kg
	Consommation de matériau kg/m <sup>2</sup> /mm Épaisseur de couche (VR 1a-4) Chape/égalisation	env. 1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Préparation de la Surface</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rectifier les arêtes de l'endroit endommagé, enlever environ 1 à 3 cm de profondeur et nettoyer.</li> </ul>	

# SAKRET Asphalte froid BIT

Mélange d'asphalte contenant du bitume



<b>Traitement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplir le produit par couches, bien remplir les arêtes et les coins, aplanir et bien compacter avec une dameuse.</li> <li>• Appliquer la dernière couche un peu surélevée, bien compacter avec une dameuse et saupoudrer de sable ou gravillonner de manière excessive.</li> <li>• Attention: Le matériau n'est pas adapté pour un compactage mécanique.</li> <li>• Humidifier la dameuse à l'eau, sinon le produit adhèrera aux surfaces de la dameuse.</li> <li>• En cas de basses températures, réchauffer le produit à la température ambiante.</li> <li>• Après le travail, bien refermer le conteneur.</li> <li>• Les petites réparations sont immédiatement praticables, les surfaces plus importantes nécessitent jusqu'à une semaine de durcissement complet à des températures plus élevées.</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• À l'abri des intempéries et au sec.</li> <li>• Protéger du rayonnement direct du soleil.</li> <li>• Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme.</li> </ul>
<b>Disposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Résidus de produit sous le code de déchets (EWC) 17 03 02 - mélanges bitumineux (pas de mélanges bitumineux contenant du goudron de huile)</li> </ul>
<b>Notes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur <a href="http://www.sakret.ch">www.sakret.ch</a></li> </ul>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Asphalte froid   BIT-BM			
Optique / couleur			EAN / GTIN
noir	10 kg Seau	Pièce sur palette	7640151722814