

# SAKRET Kellenwurfputz weiss KWPw

Mineralischer Edelputzmörtel mit rustikaler Struktur



- nach EN 998-1 der Kategorie CR CS II W 2.



<b>Anwendung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Wand</li> </ul>	
<b>Eignung</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf mineralischen Unterputzen CS II, CS III und CS IV</li> <li>• Als Edelputz zur Herstellung dekorativer Fassaden</li> </ul>	
<b>Eigenschaften</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rein mineralisch</li> <li>• Rustikale Struktur</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weißkalkhydrat nach EN 459-1</li> <li>• Zement nach EN 197-1</li> <li>• Geeignete Zuschläge</li> <li>• Eigenschaftsverbessernde Zusätze</li> <li>• Mineralische Farbpigmente</li> </ul>	
<b>Technische Daten</b>		
	Körnung	ca. 0–6 mm
	Wasserbedarf	ca. 0,27 l/kg
	Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunde(n)
	Wasserdampfdurchlässigkeitsrate	≤ 20 (μ)
	Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> bei Bruchbild B
	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,dry,mat:</sub> P=50%	≤ 0,82 W/(m*K) für P=50% (Tabellenwert nach EN 1745)
	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10,dry,mat:</sub> P=90%	≤ 0,89 W/(m*K) für P=90% (Tabellenwert nach EN 1745)
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,7 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 1,43 kg/m <sup>2</sup> /mm

# SAKRET Kellenwurfputz weiss KWPw



Mineralischer Edelputzmörtel mit rustikaler Struktur

Baustoffklasse, Brandverhalten DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)
Druckfestigkeitsklasse Putz	CS II EN 998-1
Wasseraufnahmeklasse	Wc2
Mörtelklasse	CS II WO nach DIN EN 998-1

## Untergrundvorbereitung

- Der Unterputz muss lot- und lattengerecht aufgeraut sein
- Staub und lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen
- Untergründe nach Bedarf vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen

## Verarbeitung

- Die Mörtelzubereitung erfolgt von Hand mit Elektroquirl, mit Freifallmischer oder mit geeigneten Verputzmaschinen. Wir empfehlen, in einem Arbeitsgang die Mörtelmenge anzumischen, die für eine geschlossene Fassadenseite ausreicht.
- Wasser vorlegen, den Putzmörtel zugeben und zu einem homogenen Mörtel anrühren. Nur so viel Mörtel anmischen, wie innerhalb von 1 Stunde verarbeitet werden kann.
- SAKRET Kellenwurfputz KW erhält seine Struktur durch das Anwerfen des Mörtels. Um Gerüstansätze und Strukturunterschiede zu vermeiden, muss immer frisch in frisch gearbeitet werden.

## Nachbehandlung

- Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen, und wenn nötig nachzunässen.

## Lagerung

- Witterungsgeschützt, kühl und trocken, auf Holzrost oder Palette
- Bei sachgerechter Lagerung mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum
- Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG

## Entsorgung

- Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.

# SAKRET Kellenwurfputz weiss KWPw



Mineralischer Edelputzmörtel mit rustikaler Struktur

## Hinweise

- Bei hohen Lufttemperaturen oder starkem Wind sowie bei Temperaturen unter +5 °C von Luft oder Wand darf SAKRET Kellenwurfputz KW nicht verarbeitet werden
- Während des Antragens ist durch Aufrühren des Mörtels dafür zu sorgen, dass sich nicht die schweren Bestandteile im Kübel oder in der Pfanne absetzen. Bedingt durch die Zusammensetzung und Struktur eines Kellenwurfputzes können in der Oberfläche kleine Haarrisse entstehen. Sie beeinträchtigen die Qualität des Außenputzes nicht und stellen daher keinen Mangel dar.
- Aufgrund der mineralischen Bindemittel (Kalk und Zement) können bei der Verarbeitung von eingefärbten Edelputzen trotz aller Sorgfalt Farbunterschiede nicht immer ausgeschlossen werden. Bei farbigen Edelputzen muss deshalb grundsätzlich ein Egalisationsanstrich vorgesehen werden.
- SAKRET Kellenwurfputz KW enthält Kalkhydrat und Zement, reagiert alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen, bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen
- Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt und unter [www.sakret.ch](http://www.sakret.ch)

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

## Lieferung Kellenwurfputz weiss | KWPw

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiss	ca. 1,43 kg/m <sup>2</sup> /mm	30 kg Sack	42 Sack auf Palette	4027038203803