

# SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel weiss KAMw

Hand- und maschinenverarbeitbarer, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel



|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| <b>Anwendung</b>        |   |                           |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Wand und Decke</li> </ul>   |                           |
| <b>Eignung</b>          |   |                           |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel weiss ist zum Kleben der Wärmedämmplatten, ebenso wie zum Herstellen der armierten Unterputzschicht geeignet.</li> </ul>                          |                           |
| <b>Eigenschaften</b>    |   |                           |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hand- und Maschinenverarbeitbar</li> <li>• Mineralisch</li> <li>• Farbton: weiss/ altweiss</li> <li>• Elastisch</li> <li>• Dampfdiffusionsoffen</li> <li>• Mit Haftzusatz</li> </ul> |                           |
| <b>Materialbasis</b>    |   |                           |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zement - SN EN 197</li> <li>• Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - SN EN 13139</li> <li>• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>               |                           |
| <b>Technische Daten</b> |   |                           |
|                         | Verarbeitungszeit   | ca. 2 Stunde(n)           |
|                         | Verarbeitungstemperatur   | 5–30 °C                   |
|                         | Wasserbedarf  | ca. 0,24 l/kg             |
|                         | Reifezeit   | ca. 3 Minute(n)           |
|                         | Materialverbrauch   | 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm |
|                         | Schichtdicke  | 1–20 mm                   |

# SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel weiss KAMw

Hand- und maschinenverarbeitbarer, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Untergrundvorbereitung</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Untergrund muss tragfähig und frei von haftungsmindernden Trennschichten sein.</li> <li>• Besonders Altputze sind auf Tragfähigkeit und Haftung am Untergrund zu prüfen. Hohlliegende Putzstellen sind abzuschlagen und mit einem Putz auszubessern.</li> <li>• Der Untergrund (zementgebunden) darf einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 2 CM-Gew. % nicht überschreiten.</li> <li>• Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.</li> <li>• Dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämmen und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden.</li> <li>• Gesamte Auftragsfläche sorgfältig reinigen. Hohlstellen und nicht festhaftende Untergründe abschlagen.</li> <li>• Bei stark saugfähigen Steinen und/oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ist ein vorzeitiger und zu hoher Wasserentzug aus dem Mörtel durch Vornässen der Steine oder andere geeignete Maßnahmen einzuschränken.</li> <li>• Auf korrekte Ebenheit des Untergrund achten.</li> </ul> |
| <b>Verarbeitung</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen.</li> <li>• Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U / Min mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.</li> <li>• Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit Verlegegut in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann.</li> <li>• Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen.</li> <li>• Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden.</li> <li>• Kleber vollflächig und gleichmäßig auf die Dämmplatten aufziehen (Zahnspachtel).</li> <li>• Spachtelzahnung auf das Fliesenformat und das Klebesystem abstimmen.</li> <li>• Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund mittels Plansteinkelle bzw. Zahnkelle gleichmäßig aufkämmen.</li> </ul>  |
| <b>Lagerung</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.</li> <li>• Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.</li> <li>• Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).</li> <li>• Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.</li> </ul>   |
| <b>Entsorgung</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen</li> </ul>   |
| <b>Hinweise</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.</li> <li>• Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.</li> <li>• Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (&gt; +30°C) und zu niedrigen (&lt; +5°C) Temperaturen schützen.</li> <li>• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.</li> <li>• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter <a href="http://www.sakret.ch">http://www.sakret.ch</a></li> </ul>   |

# SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel weiss KAMw

Hand- und maschinenverarbeitbarer, hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

| Lieferung Klebe- und Armierungsmörtel weiss   KAMw |                               |            |                     |
|--|-------------------------------|------------|---------------------|
| Optik / Farbe                                      | Materialverbrauch             |            | EAN / GTIN          |
| weiß   | ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm | 25 kg Sack | 42 Sack auf Palette |
|  |                               |            | 4005813666975       |