



SAKRET KS

KS

Kontaktschlämme
Pont d'adhérence modifié aux polymères et à prise hydraulique

- Domaines d'utilisation:**
- Pont d'adhérence souple à base de ciment pour chapes inclinées/adhérentes réalisées de manière conventionnelle
 - Coulis d'adhérence pour la pose de dalles de pierres naturelles sans décoloration et de grès cérame en lit épais ou moyen. Coulis d'adhérence pour la pose par damage de revêtements en céramique ou de carreaux en pierres naturelles sans décoloration.
 - Pour créer une forte adhérence entre des supports à base de ciment et des chapes en ciment.
 - Pour produire une liaison de friction entre les substrats à base de ciment et chapes de ciment.
 - SAKRET Kontaktschlämme KS pour carrelages avec l'utilisation de plaques en collaboration avec SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4D utilisation intérieure et extérieure.
 - Comme un contact pour l'installation de carreaux de céramique ou carreaux de sol sans décoloration-faits de pierres naturelles.

- Pour:**
- pour mur et sol
 - pour intérieur et extérieur

- Propriétés:**
- convient pour les chapes avec chauffage sur supports minéraux préalablement mouillés
 - à lessiver
 - hydro-résistant
 - modifié aux polymères
 - sécurité d'adhérence élevé
 - résistance élevée au gel

- Matériaux de base:**
- Ciment - SN EN 197
 - Agrégats sélectionnés - DIN EN 12518
 - Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Données techniques:	Température de mise en œuvre	+ 5 °C jusqu'à + 30 °C
	Eau de gâchage	env. par kg 0,26 l
	Temps de maturation	env. 3 minutes
	Temps de mise en œuvre	env. 6 Heures à +5°C
	Temps de mise en œuvre	env. 3 Heures à +20°C
	Temps de mise en œuvre	env. 1,5 Heures bei +30°C



SAKRET KS

KS

Préparation du support:

- Le support doit être solide, stable et dénué de fissures.
- Retirer complètement les couches superficielles et de séparation moins solides (saleté, poussière, graisse, huile, résidus de peinture etc.).
- Les supports extrêmement denses et / ou lisses, les laitances et les couches superficielles non résistantes doivent être complètement éliminés par grenailage.
- **Der vorbehandelte mineralische Untergrund ist circa 2 Stunden vor dem Auftrag des Produktes ausreichend vorzunässen und feucht zu halten.**

Mise en œuvre :

- Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en oeuvre.
- Après le temps de maturation (voir données techniques), bien mélanger à nouveau.
- **Auftragen des Materials mit einem harten Besen oder einem Quast auf den gestrahlten, entstaubten und vorgelassenen Untergrund.**
- **Vollflächig deckend aufbringen; die Haftbrücke ist vor der Austrocknung frisch in frisch mit SAKRET Trockenbeton / Beton-Estrich BE 0-8 oder einem herkömmlichen Zementestrich zu überarbeiten.**
- **Bei der Verlegung von verfärbungsfreien Naturwerksteinplatten im Mörtelbett ist die Plattenrückseite fehlerstellenfrei mit SAKRET Kontaktschlämme KS einzuschlämmen.**
- **Die Platten werden unmittelbar darauf in das Mörtelbett aus SAKRET Pflasterbettungsmörtel NBM 4D eingelegt.**
- **Anschließend mit sauberem Wasser besprühen und die Platten einklopfen bzw. rütteln.**
- **Bei der Verarbeitung als Kontaktschlämme: für die Verlegung von Naturstein im Dickbettverfahren sind helle, durchscheinende Belagsmaterialien vor der Verarbeitung von SAKRET Kontaktschlämme KS rückseitig vollflächig mit einem geeigneten Material abzuspachteln.**

Traitement ultérieur:

- Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. Après durcissement, le nettoyage exige un traitement mécanique.

Stockage:

- à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec
- Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.
- Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme.
- Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.

Elimination:

- Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).



SAKRET KS

KS

Indications:

- Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %.
- Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Ne pas diluer à nouveau avec de l'eau du mortier déjà pris.
- Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C).
- Essayer sur des surfaces test !
- Tenir hors de portée des enfants.
- Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux supports et aux objets immobiliers. Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres renseignements sur le fiche de données de sécurité.

Forme de livraison KS:

Aspect	Consommation par mm d'épaisseur de couche	UL Conditionnement	UE Quantité	Article n°
gris	env. 1,5 kg/m ²	25 kg Sac	42 Pièce/Palette	99999256

Vous avez des commentaires sur cette fiche technique ?
Ecrivez-nous ...