

SAKRET Mortier cosmétique KM

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique, modifié aux polymères



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur, plafond et sol 	
Aptitude		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour réparer et améliorer le béton de parement et le béton normal • Pour la retouche de grandes surfaces poreuses. 	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne favorise pas la corrosion • Résistant au gel conformément à SIA 162/1 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mélange sable-ciment avec ajout de polymères 	
Données techniques		
	Granulation	0,125–0,3 mm
	Résistance à la traction	≥ 3 N/mm ²
	Résistance à la compression après 28 jours	≥ 21 N/mm ² après 28 jours
	Résistance à la flexion après 28 jours	≥ 3 N/mm ² après 28 jours
	E-module dynamique	≥ 26000 N/mm ²
	Température de mise en œuvre	5–30 °C
	Consommation d'eau 1	env. 0,22 l/kg (comme pont d'adhérence)
	Consommation d'eau 2	env. 0,13 l/kg (comme mortier)
	Temps de mise en œuvre	env. 50 minute(s) à +20°C
	Rendement par unité	env. 0,53 l/kg
	Consommation de matière	env. 1,9 kg/m ² /mm
	Épaisseur de couche	1–10 mm en une opération de travail

SAKRET Mortier cosmétique KM

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique, modifié aux polymères



Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Le support doit être propre, sec, dénué de graisse et stable. • Retirer du support les laitances durcies, les défauts, les efflorescences, les agglomérations, les parties lâches, les salissures, les impuretés, les agents de surfacage et les restes de peinture. • Le support doit avoir une résistance suffisante ($> 1,5 \text{ N/mm}^2$). • Bien préhumidifier plusieurs fois la veille du coulage le béton fortement absorbant. • Préhumidifier la couche de béton et laisser sécher avec une légère humidité, retirer l'eau stagnante. • Préenduire tous les points de contact avec un mélange maigre d'eau et de SAKRET Kosmetikmörtel KM comme pont d'adhérence. SAKRET Kontaktschlämme KS peut également être utilisé comme alternative.
Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en oeuvre. • L'épaisseur de couche maximale (voir données techniques) ne doit pas être dépassée par opération de travail. • Après un bref temps de repos, frotter la surface du mortier avec une taloche en bois ou en plastique.
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Peut être lissé avec une truelle ou retouché avec d'autres outils appropriés (en fonction de la température régnante): • Raclage après env. 24 heures • Ponçage après env. 5 jours • Bouchar dage, dressage etc. après env. 7 jours • Ne pas humidifier le produit encore frais après la mise en oeuvre. • Protéger d'un séchage trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel (par exemple avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou une pulvérisation d'eau).
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Notes	<p>Du matériau déjà pris ne doit plus être dilué à l'eau. Tenir hors de portée des enfants. Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch</p>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Mortier cosmétique KM

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique, modifié aux polymères



Livraison Mortier cosmétique KM				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
gris-clair	ca. 1,9 kg/m ² /mm	12 kg Seau	36 Pièce sur palette	7640151720902
gris-foncé	ca. 1,9 kg/m ² /mm	12 kg Seau	36 Pièce sur palette	7640151720919