

SAKRET Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand, Boden und Decke 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton • Zur großflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht korrosionsfördernd • Frostbeständig nach SIA 162/1 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zement-Sandgemisch mit Polymerzusatz 	
Technische Daten		
	Körnung	0,125–0,3 mm
	Haftzugfestigkeit	≥ 3 N/mm ²
	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 21 N/mm ² nach 28 Tagen
	Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 3 N/mm ² nach 28 Tagen
	Dynamisches E-modul	≥ 26000 N/mm ²
	Verarbeitungstemperatur	5–30 °C
	Wasserbedarf	ca. 0,22 l/kg (als Haftbrücke)
	Wasserbedarf	ca. 0,13 l/kg (als Mörtel)
	Verarbeitungszeit	ca. 50 Minute(n) bei +20°C
	Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,53 l/kg
	Materialverbrauch	ca. 1,9 kg/m ² /mm
	Schichtdicke	1–10 mm in einem Arbeitsgang verarbeit-

SAKRET Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werkrockenmörtel



Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. • Den Untergrund von erhärteter Zementschlämme, Fehlstellen, Ausblühungen, Aus-sinterungen, losen Teilen, Bewuchs, Fremdstoffen, Nachbehandlungsmittel und An-strichresten befreien. • Auf eine ausreichende Festigkeit des Untergrundes achten ($> 1,5 \text{ N/mm}^2$). • Stark saugenden Beton am Tag vor dem Einbau mehrmals gut vornässen. • Betonunterlage vornässen und mattfeucht abtrocknen lassen, stehendes Wasser entfernen. • Sämtliche Kontaktstellen mit einem abgemagerten Gemisch aus Wasser und SAKRET Kosmetikmörtel KM als Haftbrücke vorstreichen. Alternativ kann SAKRET Kontakt-schlämme KS verwendet werden
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen. • Die maximale Schichtdicke (siehe technische Daten) darf pro Arbeitsgang nicht über-schritten werden. • Nach kurzer Standzeit die Mörteloberfläche mit einem Holz- oder Kunststoffreibe-brett reiben.
Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Kann mit Kelle geglättet oder mit anderen geeigneten Werkzeugen nachbearbeitet werden (abhängig von der vorherrschenden Temperatur): • Kratzen nach ca. 24 Stunden • Schleifen nach ca. 5 Tagen • Scharrieren, Stocken, etc. nach ca. 7 Tagen • Das noch frische Produkt nach der Verarbeitung nicht nachfeuchten. • Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen (z. B. mit hinterlüfteter Folie, feuchte Jutesäcken oder Besprühen mit Wasser).
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellda-tum haltbar.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu ent-sorgen.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

SAKRET Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel



Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Kosmetikmörtel | KM

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
hellgrau	ca. 1,9 kg/m ² /mm	12 kg Eimer	36 Stück auf Palette	7640151720902
dunkelgrau	ca. 1,9 kg/m ² /mm	12 kg Eimer	36 Stück auf Palette	7640151720919