



SAKRET Mortier de maçonnerie MM 300

MM 300

Mauermörtel
Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique
conformément à M 15 / SIA 266/1

Domaines d'utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pour maçonnerie de tous types 	
Pour:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pour mur ▪ pour intérieur et extérieur 	
Propriétés:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds ▪ peut être mis en œuvre manuellement ▪ résistant au gel 	
Matériaux de base:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ciment - SN EN 197 ▪ Agrégats sélectionnés - DIN EN 13139 ▪ Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre 	
Données techniques:	Granulation	0 - 4 mm Sable rond
	résistance à la compression	> 15 N/mm ²
	Résistance à la traction sous pliage	> 4 N/mm ²
	Température de mise en œuvre	+ 5 °C jusqu'à + 30 °C
	Classe de feu	A 1 - DIN 4102 (non combustible)
	Masse volumique apparente humide	2.070 kg/m ³
	Eau de gâchage	env. par kg 0,137 l
	Temps de mise en œuvre	env. 2 Heures
Préparation du support:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les pierres doivent être dénuées de gel et d'impuretés. ▪ En cas de pierres très absorbantes et/ou de conditions environnementales défavorables, un assèchement prématuré ou excessif du mortier doit être limité en humidifiant préalablement les pierres ou en adoptant d'autres mesures adaptées 	
Mise en œuvre :	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verser le contenu du sac dans la quantité d'eau indiquée et mélanger manuellement ou mécaniquement pendant environ 4 à 5 minutes. ▪ Ajouter de l'eau, si nécessaire pour la consistance. 	
Traitement ultérieur:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protéger d'un séchage trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel (par exemple avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou une pulvérisation d'eau). ▪ Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. Après durcissement, le nettoyage exige un traitement mécanique. 	



SAKRET Mortier de maçonnerie MM 300

MM 300

Stockage:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Elimination:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Indications:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C). <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Du matériau déjà pris ne doit plus être dilué à l'eau. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenir hors de portée des enfants. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch
Certificats d'essai/agréments:	B - 2183 - 3

Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux supports et aux objets immobiliers. Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres renseignements sur le fiche de données de sécurité.

Forme de livraison Mortier de maçonnerie MM 300:

Aspect	Rendement	UL	UE	Article n°
		Conditionnement	Quantité	
gris	env. 14,3 l Mortier frais	25 kg Sac	42 Pièce/Palette	21032500
gris	env. 23 l Mortier frais	40 kg Sac	30 Pièce/Palette	21034000

Vous avez des commentaires sur cette fiche technique ?
Ecrivez-nous ...