

SAKRET Multiment MUM-L

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung



- gemäß DIN EN 12004 C 2 FT



Anwendung	
	• Für innen und außen • Für Boden
Eignung	
	• Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. • Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten • Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. • auch im Pool / Poolbereich anwendbar.
Eigenschaften	
	• Langsamere Einstellung, z. B. für Arbeiten im Sommer • Mit kristalliner Wasserbindung • Feine Körnung • Leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig • Schnelle Durchhärtung • Hohe Haftzugfestigkeit • Wasserfest, frostsicher • Flexibilisiert • Ergiebig • Einfache Verarbeitbarkeit für hohe Flächenleistungen • Vollflächige Benetzung, ohne in den Fugen aufzusteigen • Trassmodifiziert
Materialbasis	
	• Zement - DIN EN 197 • Ausgesuchte Füll- und Zuschlagsstoffe • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

SAKRET Multiment MUM-L



Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung

Technische Daten	
Klebedicken	bis 4–25 mm (bis 50 mm gestreckt)
Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
Temperaturbeständigkeit	-20–80 °C
Wasserbedarf	ca. 0,28 l/kg
Reifezeit	ca. 3 Minute(n)
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minute(n)
Klebeoffene Zeit	ca. 20 Minute(n) (DIN EN 1346)
Begehbarkeit	nach ca. 3 Stunde(n)
Verfugbarkeit	nach ca. 10 Stunde(n)
Belastbarkeit vollständig	nach ca. 14 Tag(en)
Materialverbrauch - 6mm Zahnung	ca. 1,8–2,3 kg/m ² 6 mm Zahnung
Materialverbrauch - 8mm Zahnung	ca. 2,3–2,8 kg/m ² 8 mm Zahnung
Materialverbrauch - 10mm Zahnung	ca. 3–3,3 kg/m ² 10 mm Zahnung
Materialverbrauch - 12mm Zahnung	ca. 3,5–4 kg/m ² 12 mm Zahnung
Materialverbrauch Tabelle	
Untergrundvorbereitung	
	Untergrundeigenschaften: • Fest, tragfähig und frei von Rissen. Minderfesten Oberflächen- und/oder Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) entfernen. • Extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämme und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden (z. B. Blastrac-Verfahren). • Bei der Verlegung von Natursteinmaterialien etc. darf der Untergrund einen Feuchtigkeitsgehalt bei zementgebundenen Untergründen von max. 2 CM-%, bei Anhydritstrich von max. 0,5 CM-%, bei beheizten Konstruktionen 0,3 DM-% nicht überschreiten. • Wie empfohlen einen Voranstrich mit SAKRET Universalgrundierung UG, SAKRET Schnellhaftgrund SHG oder SAKRET Spezialgrundierung SG. Untergründe aus Anhydrit müssen mit SAKRET Grundierung für Anhydrit und Holz A&H grundiert werden. • In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen, ggf. Beratung bei der Firma SAKRET anfordern.
Verarbeitung	
	• SAKRET Multiment-L MM-L in einem sauberen Gefäß mit kaltem Leitungswasser knollenfrei und homogen anmischen. Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen/Minute mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. • Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz durchrühren und verarbeiten. • Aufbringen nach DIN 18157, Teil 1. • Nur soviel Mörtel aufbringen, wie innerhalb von ca. 20 Minuten Verlegegut in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann. • Bewegungsfugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden. • Beim Einsatz als Ausgleichsspachtel ist SAKRET Multiment-L MM-L mit sauberem Quarzsand der DIN EN 12620 entsprechend wie folgt zu strecken: – Schichtdicke 25-35mm, 1 Teil Kleber zu 0.3 Sand (0-4mm), – Schichtdicke 35-50mm, 1 Teil Kleber zu 0.3 Sand (0-8mm) • Bei feuchtem Sand ist weniger Anmischwasser zu verwenden

SAKRET Multiment MUM-L



Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung

Lagerung	• Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. • Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. • Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 6 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung	• Nicht im Hausmüll entsorgen und nicht die Kanalisation gelangen lassen. • Die Entsorgung muss unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörde erfolgen. • Verpackungen restentleeren. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt Kapitel 13.
Sicherheitshinweise	• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Enthält Zement: reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. GISCODE ZP 1 • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. • Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. • Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen. • Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweise	• Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. • Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen. • Den anstehenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Multiment MUM-L			
Farbe	EAN / GTIN		
grau	25 kg Sack	42 Sack auf Palette	7640151502546