



SAKRET Nivellierspachtel

Mineralischer Nivellierspachtel, zementgebunden
Werk trockenmörtel, gemäß DIN EN 13813 CT-C30-F7

Anwendungsbereiche:

- Zur Herstellung von verlegereifen Flächen vor der Verlegung von Keramik-, Naturstein- und PVC-Belägen, Teppichböden, schwimmend verlegtem Parkett und Laminat
- Als Verbundausgleich auf Rohbetondecken und Betonsohlen sowie als Nuttschicht in Kellern und auf Dachböden.
- Zum Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten (z. B. auf Zementestrichen usw.).
- Vor der Verlegung von: PVC - Belägen, Natursteinbelägen, Laminat, Parkett (Restfeuchte < 1,8%), Teppichböden und keramischen Fliesen und Platten

Eignung:

- für Boden
- für innen

Eigenschaften:

- spannungsarm
- hoch vergütet
- optimale Verlaufseigenschaften
- Für Fußbodenheizung (Heizestriche) geeignet

Materialbasis:

- Kunstharzmodifizierter, selbstverlaufender Mörtel auf der Basis von Spezialzement
- Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139
- Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften



Technische Daten:	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
	Druckfestigkeit	> 30 N / mm ² nach 28 Tagen
	Biegezugfestigkeit	> 7 N / mm ² nach 28 Tagen
	Brandklasse	A2 fl - s1 DIN EN 13501 (nicht brennbar)
	Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,23 l
	Reifezeit	ca. 3 Minuten
	Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
	Voll belastbar	nach ca. 28 Tagen
Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none"> Die Untergründe müssen fest, trocken sowie frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Dichte und / oder glatte Untergründe, Zementschlämmen und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) entfernen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> An Wandanschlüssen, Stützen usw. sind Randstreifen anzubringen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Nicht saugende Untergründe mit SAKRET Haftgrund schnell vorgrundieren. 	
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none"> In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen 	
	<ul style="list-style-type: none"> Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 Umdrehungen / Minute mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Durch die spannungsarme Erhärtung kann in einem Arbeitsgang bis zu 20 mm Mörtel aufgetragen werden. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund gießen und je nach Schichtdicke mit Glättkelle oder Raketel verteilen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Eine optimale Entlüftung des Materials erreicht man durch die Bearbeitung der Oberfläche mit einer Stachelwalze bzw. Schwabbelstange. 	
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Angebrochene Gebinde sofort verschließen. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Nicht angebrochene Gebinde 12 Monate ab Herstellungsdatum. 	
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none"> Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen. 	



Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf + 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.
- Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärtetem Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
- Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen(> 30 °C) und zu niedrige (< 5 °C) Temperaturen schützen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt und im Internet unter <http://www.heimwerker.sakret.de>

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferung Nivellierspachtel:

Optik	Verbrauch je mm Schichtdicke	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
grau	ca. 1,6 kg / m ²	10 kg Sack	1 St.	-600214
grau	ca. 1,6 kg / m ²	25 kg Sack	1 St.	-624722

