

SAKRET Nettoyant pour pavage PFR PFR



- Mélange prêt à l'emploi de solvants pour l'élimination des résidus de résine époxy et des films de résine sur les surfaces pavées



Application		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour extérieur • Pour sol 	
Aptitude		
	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le nettoyage ultérieur des surfaces pavées qui sont jointoyées avec un mortier de jointoiement à base de résine époxy 	
Traits		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi • Pour extérieur • Agents tensioactifs biodégradables selon la directive CE • Enlève le film de résine époxy • Consistance gélifiée • Rendement élevé • Exempt de CKW CFC et de composés nitrés 	
Base Matérielle		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mélange de solvants acide, sans halogène, contient de l'alcool benzylique, de l'acide formique, de la N-méthylpyrrolidine 	
Données techniques		
	Valeur pH	env. 3,5
	Température de mise en œuvre	≥ 15 °C (Boden, Luft, Material)
	Temps d'action	env. 4–6 heure(s) bei 20 °C
	Temps d'action	env. 8–12 heure(s) bei 15 °C
	Consommation de matière	env. 0,29–0,3 l/m ² je nach Anwendung

SAKRET Nettoyant pour pavage PFR PFR



- Mélange prêt à l'emploi de solvants pour l'élimination des résidus de résine époxy et des films de résine sur les surfaces pavées

Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Nettoyant pour pavage PFR est facile à utiliser • Le nettoyant gélifié s'applique à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau • Les surfaces à traiter sont entièrement peintes (ne pas appliquer directement sur le mortier de jointoiement) • Après un temps de contact (voir caractéristiques techniques) qui dépend de l'âge et de la résistance de la saleté ainsi que de la température ambiante et de la température de l'objet, la surface doit être nettoyée intensivement avec beaucoup d'eau et une brosse à récurer • Empêcher le séchage en recouvrant d'une feuille d'aluminium • Protéger l'environnement des éclaboussures • Sur des surfaces très poreuses, répéter l'opération plusieurs fois si nécessaire • Avant utilisation, effectuer un test de compatibilité: toujours mettre en place une surface d'essai pour déterminer le temps d'exposition optimal • Ne pas utiliser le produit sur des matériaux sensibles à l'acide, p. ex. le marbre • Si le temps d'exposition est dépassé, une décoloration peut se produire • Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un appareil de protection des yeux et du visage • Garantir une bonne aération
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer la surface avec beaucoup d'eau
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Entreposer dans des conditionnements fermés et intacts pendant 12 mois dans un endroit frais et à l'abri de sources de feu
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Enlever les liquides résiduels conformément à la réglementation locale.
Consignes de Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un appareil de protection des yeux et du visage • En cas d'irritation de la peau: Consulter immédiatement un médecin • Si l'irritation oculaire persiste: Consulter immédiatement un médecin • En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement: Rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact si possible. Poursuivre le rinçage. • En cas de contact avec les yeux: Laver abondamment à l'eau • Garantir une bonne aération
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Veuillez noter que, selon l'application, le mortier de jointoiement peut également être attaqué dans la zone supérieure et après nettoyage, les joints peuvent être plus profonds de quelques mm que la surface du panneau

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Nettoyant pour pavage PFR PFR



- Mélange prêt à l'emploi de solvants pour l'élimination des résidus de résine époxy et des films de résine sur les surfaces pavées

Livraison Nettoyant pour pavage PFR PFR				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
transparent	ca. 0,29 - 0,3 l/m ² je nach Anwendung	1 l Bouteille	10 Pièce dans une boîte	4005813695951