

# SAKRET Mortier de pose à profilé d'enduit ASM

- Mortier appliqué à la main, à prise rapide et à fort pouvoir adhésif.



Application	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intérieur et extérieur</li> <li>• Pour mur</li> </ul>												
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour l'application intérieure et extérieure de tous les types de profilés d'enduit avec une grande stabilité et une prise rapide.</li> </ul> <p><b>Supports appropriés:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maçonnerie - DIN 1053</li> <li>• Béton (rugueux, absorbant) - DIN 1045</li> <li>• Support d'enduit - DIN V 18550</li> </ul>												
Traits	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peut être mis en œuvre manuellement</li> <li>• À prise rapide</li> <li>• Résistance élevée au fluege</li> <li>• Force adhésive élevée</li> </ul>												
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciment - DIN EN 197-1 -</li> <li>• Sélection d'agrégats minéraux et d'additifs pour améliorer les propriétés de traitement</li> </ul>												
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Consommation d'eau</td><td>env. 0,232 l/kg</td></tr> <tr> <td>Temps de mise en œuvre</td><td>env. 30 heure(s)</td></tr> <tr> <td>Température de mise en œuvre</td><td>≥ 5 °C</td></tr> <tr> <td>Résistance à la compression après 28 jours</td><td>&gt; 10 N/mm<sup>2</sup></td></tr> <tr> <td>Rendement par unité</td><td>env. 0,68 l/kg</td></tr> <tr> <td>Consommation de matière</td><td>env. 0,33 kg/m</td></tr> </table>	Consommation d'eau	env. 0,232 l/kg	Temps de mise en œuvre	env. 30 heure(s)	Température de mise en œuvre	≥ 5 °C	Résistance à la compression après 28 jours	> 10 N/mm <sup>2</sup>	Rendement par unité	env. 0,68 l/kg	Consommation de matière	env. 0,33 kg/m
Consommation d'eau	env. 0,232 l/kg												
Temps de mise en œuvre	env. 30 heure(s)												
Température de mise en œuvre	≥ 5 °C												
Résistance à la compression après 28 jours	> 10 N/mm <sup>2</sup>												
Rendement par unité	env. 0,68 l/kg												
Consommation de matière	env. 0,33 kg/m												
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le support d'enduit doit être propre, à l'abri du gel, sèche, sans poussière, sans peau frittée, sans huile de coffrage et autres impuretés</li> </ul>												

# SAKRET Mortier de pose à profilé d'enduit ASM



- Mortier appliqué à la main, à prise rapide et à fort pouvoir adhésif.

Traitement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélanger le SAKRET Mortier de fixation profilé pour enduit ASM avec un agitateur pour obtenir un mortier ductile</li> <li>• Appliquer ensuite par points sur le support à une distance d'environ 50 cm</li> <li>• Presser ensuite le profilé d'enduit à ras et perpendiculairement, essuyer le mortier en saillie pour que le bord du profilé reste propre et que l'épaisseur de l'enduit ne soit pas altérée</li> <li>• Pour les grandes épaisseurs d'application, fixer le profilé avec des clous jusqu'à ce que le mortier ait durci</li> </ul>
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se conserve au moins 6 mois à l'abri des intempéries et au sec sur des palettes en bois</li> </ul>
Élimination	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les résidus de produits durcis doivent être éliminés sous le code de déchet (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, sans PCB et sans substances dangereuses).</li> </ul>
Notes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contient du ciment</li> <li>• Réagit de manière alcaline avec l'humidité</li> <li>• Protéger la peau et les yeux</li> <li>• Les consignes de sécurité et de danger figurant sur le récipient et la fiche de données de sécurité doivent être respectées</li> <li>• Le produit est pauvre en chromate selon 2003/53/CE</li> </ul>
Gefahrenhinweise	  <p><b>Danger</b></p> <p><b>GISCODE ZP1</b> - Produits à base de ciment, à faible teneur en chromate selon le règlement n° 1907/2006 (REACH)</p> <p><b>Mentions de danger</b> : H315 Provoque une irritation de la peau. H318 Cause de graves lésions oculaires. H335 Peut irriter les voies respiratoires.</p> <p><b>Consignes de sécurité</b> : P102 À tenir hors de portée des enfants. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/une protection oculaire/un écran facial. P305 + P351 + P338 <b>EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX</b>: Rincer délicatement à l'eau pendant plusieurs minutes. Si possible, retirer les lentilles de contact existantes. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un <b>CENTRE ANTIPOISON</b> ou un médecin. P302 + P352 <b>EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU</b>: Laver abondamment à l'eau et au savon. P332 + P313 En cas d'irritation de la peau : Consulter un médecin. P362 + P364 Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les porter à nouveau. P261 Éviter de respirer les poussières/aérosols. P304 + P340 <b>EN CAS D'INHALATION</b>: Transporter la personne à l'air frais et lui permettre de respirer librement.</p>

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

## Livraison Mortier de pose à profilé d'enduit | ASM

Optique / couleur	GTIN
gris	25 kg Sac 42 Sac sur palette 4005813606919