

SAKRET Mortier de reprofilage RP 3 S

Mortier d'usine sec à base de ciment, à durcissement hydraulique rapide, modifié aux polymères



- testé conformément à M 20 / 998-2



Application		
	• Pour intérieur et extérieur • Pour mur, plafond et sol	
Aptitude		
	• Pour le reprofilage de ruptures de béton verticales, horizontales, locales ou holoédriques.	
Traits		
	• Faible retrait • Bonne stabilité • À prise rapide • Résistance initiale élevée	
Base Matérielle		
	• Produit à composant unique à base de ciment • Quartz rond • Additifs	
Données techniques		
	Granulation	0–3 mm (autres granulations sur deman-
	Résistance à la compression après 28 jours	≥ 50 N/mm ²
	Résistance à la flexion après 28 jours	env. 7 N/mm ² après 28 jours
	E-module dynamique	≥ 32000 N/mm ²
	Consommation d'eau	max. 0,12 l/kg
	Temps de mélange	env. 3 minute(s)
	Temps de mise en œuvre	env. 20 minute(s)
	Rendement par unité	env. 0,5 l/kg
	Consommation de matériau kg/m ² /mm Épaisseur de couche (VR 1a-5) Béton/béton projeté	env. 2 kg/m ² /mm kg/m ² /mm
	Épaisseur de couche	9–40 mm

SAKRET Mortier de reprofilage RP 3 S

Mortier d'usine sec à base de ciment, à durcissement hydraulique rapide, modifié aux polymères



Préparation de la Surface	• La poussière, les parties détachées, les efflorescences, les laitances et autres agents de séparation doivent être retirés du support. • Le support doit être déblayé avec un procédé adapté (par exemple décapage au sable avec SAKRESIV) de façon à ce que les grains grossiers soient visibles en relief. • Préhumidifier le support au moins 24 heures avant l'application du béton projeté. Avant l'application du béton projeté, le support doit être faiblement humide. • Traiter préalablement avec SAKRET Protection minérale anticorrosion et pont d'adhérence K&H l'armature sans protection et prétraitée. • Prétraiter les surfaces d'application avec SAKRET Protection minérale anticorrosion et pont d'adhérence K&H.
Traitement	• Mettre dans un récipient de mélange propre environ 2/3 de la quantité d'eau indiquée dans le tableau et ajouter la poudre tout en remuant constamment avec un malaxeur adapté de façon à produire un mortier sans grumeau. • Ajouter l'eau de gâchage restante pour obtenir une consistance élastique. • Le temps de mélange (voir données techniques) doit être respecté. • Appliquer humide sur humide sur le pont d'adhérence SAKRET MKH et lisser. • Une mise en œuvre mécanique est impossible en raison des faibles temps de mise en œuvre!
Stockage	• À l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec. • Les paquets non ouverts se conservent 6 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1. • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.
Disposition	• Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Notes	• Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %. • Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent. • Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C). • Les exigences de la directive sur la protection et la réparation d'éléments de construction en béton de la Commission allemande pour le béton armé s'appliquent. • Du matériau déjà pris ne doit plus être dilué à l'eau. • Tenir hors de portée des enfants. • Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Mortier de reprofilage RP 3 S

Mortier d'usine sec à base de ciment, à durcissement hydraulique rapide, modifié aux polymères



Livraison Mortier de reprofilage RP 3 S				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
gris-brun	ca. 2 kg/m ² /mm	25 kg Sac	42 Sac sur palette	4005813652183