



SAKRET Mortier rapide pour tête de puits SKS

SKS

Schachtkopfmörtel schnell
Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique
M 20 / SN EN 998-2, NM IIIa / SN V 18580

Domaines d'utilisation:

- Pour les nouvelles constructions et la réparation d'anneaux de puits ainsi que pour la pose et l'ancrage de grappins.

Pour:

- pour mur et sol
- pour intérieur et extérieur

Propriétés:

- bonne adhérence
- stable
- peut être mis en œuvre manuellement
- résistance élevée au gel
- rapidement très résistant
- Classe de matériaux de construction A, non combustible

Matériaux de base:

- Mortier sec d'usine minéral à base de liants normalisés
- Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre
- Agrégats sélectionnés - DIN EN 12139

Données techniques:	Pour trafic	après env. 3 Heures possible
	résistance à la compression	> 40 N/mm ² après 28 jours
	Résistance à la traction sous pliage	> 6 N/mm ² après 28 jours
	Température de mise en œuvre	+ 5 °C jusqu'à + 30 °C
	Eau de gâchage	env. par kg 0,14 l
	Temps de mise en œuvre	env. 30

Préparation du support:

- Les couches superficielles moins solides et/ou non résistantes, les supports extrêmement denses et/ou lisses, les laitances, les couches de séparation (par exemple saleté, poussière, graisse, huile, résidus de peinture etc.) doivent être éliminés et/ou rendus rugueux (par exemple avec le procédé Blastrac).
- Le support doit être préhumidifié. Les couches d'eau doivent néanmoins être évitées sur la surface.
- Le support doit être solide et stable.



SAKRET Mortier rapide pour tête de puits SKS

SKS

Mise en œuvre :

- Mettre dans un récipient de mélange propre environ 2/3 de la quantité d'eau indiquée dans le tableau et ajouter la poudre tout en remuant constamment avec un malaxeur adapté de façon à produire un mortier sans grumeau.
- Mélanger avec un malaxeur à mélange forcé ou un mélangeur à rotation élevée.
- Ajouter l'eau de gâchage restante pour obtenir une consistance élastique. Temps de mélange env. 2 minutes.
- Appliquer uniquement la quantité de mortier pouvant être mise en œuvre en 30 minutes.

Traitement ultérieur:

- Protéger contre un séchage prématuré et contre les influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel.
- Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. Après durcissement, le nettoyage exige un traitement mécanique.

Stockage:

- à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec
- Les paquets non ouverts se conservent 6 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme
- Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
- Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.

Elimination:

- Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).

Indications:

- Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %.
- Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux supports et aux objets immobiliers. Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres renseignements sur le fiche de données de sécurité.

Forme de livraison Mortier rapide pour tête de puits SKS:

Aspect	Rendement	UL	UE	Article n°
		Conditionnement	Quantité	
bleu foncé	env. 13 l Mortier frais	25 kg Sac	42 Pièce/Palette	99999259



SAKRET Mortier rapide pour tête de puits SKS

SKS

Vous avez des commentaires sur cette fiche technique ?
Ecrivez-nous ...