



SAKRET SVM

SVM

Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel
Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique
M 5 / SN EN 998-2

- Domaines d'utilisation:**
- Pour le remplissage de fentes murales, de conduits d'installation et de câbles en maçonnerie.
 - Mortier de remplissage et mortier pour combles

- Pour:**
- pour mur
 - pour intérieur et extérieur

- Propriétés:**
- Isolant
 - Purement minéral
 - Excellente résistance à l'affaissement
 - Mise en œuvre manuelle (peut également être mis en œuvre avec des machines adaptées)

- Matériaux de base:**
- Ciment - SN EN 197
 - Granulats légers minéraux
 - Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

Données techniques:	Masse volumique apparente sèche	env. 0,8 kg/dm ³
	résistance à la compression	> 5 N/mm ² après 28 jours
	Conductivité thermique Lambda _r	0,21 W/(m*K) pour P=50 % (valeur tableau selon EN 1745)
	Température de mise en œuvre	+ 5 °C jusqu'à + 30 °C
	Eau de gâchage	env. par kg 0,43 - 0,56 l Respecter l'étiquette sur l'emballage. Nähere Angaben siehe Gebindeaufdruck.

- Préparation du support:**
- Un renfort d'enduit est recommandé en cas de grandes fentes.
 - Retirer complètement les couches superficielles et de séparation moins solides (saleté, poussière, graisse, huile, résidus de peinture etc.).
 - Pour remplir des combles, appliquer un coffrage stable sur la face interne. Placer une latte ou une feuillure triangulaire.
 - Pour les nouveaux types de supports, les prescriptions de mise en œuvre des fabricants s'appliquent.
 - Réaliser toujours le contrôle/la préparation du support conformément au cahier de prescriptions pour les marchés de construction (VOB) / C - ATV - DIN 18350, norme DIN V 18550.
 - Le support doit être solide, stable et dénué de fissures.



SAKRET SVM

SVM

Mise en œuvre :

- Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en oeuvre.
- Ajouter de l'eau, si nécessaire pour la consistance.
- Appliquer le mortier pour combles par couche. Après avoir atteint l'épaisseur prescrite, respecter un temps d'attente d'environ 1 journée par mm, puis lisser avec le mortier de collage et d'armature KAM de Sakret avec couche de tissu (retirer l'enduit du bois par un trait de truelle).
- Avant la phase de prise, aplanir la fente ou la surface remplie avec une latte ou une taloche.
- Avant d'enduire, le mortier doit avoir suffisamment pris, être sec et durci.

Traitement ultérieur:

- Protéger contre un séchage prématuré et contre les influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel.
- Nettoyer immédiatement à l'eau les récipients, les outils, etc. Après durcissement, le nettoyage exige un traitement mécanique.

Stockage:

- à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec
- Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court.
- Les paquets non ouverts se conservent 9 mois à partir de la date de fabrication en cas de stockage conforme.
- Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.

Elimination:

- Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).

Indications:

- Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %.
- Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C).
- Rien ne doit être ajouté, hormis de l'eau pure.
- En cas de doute, prendre conseil auprès de SAKRET.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour la réalisation des travaux, les recommandations et directives pertinentes, les normes et fiches techniques, ainsi que les règles techniques reconnues doivent être prises en compte. Nous n'avons aucune influence sur les diverses conditions se rapportant aux intempéries, aux supports et aux objets immobiliers. Les conseils techniques d'application, écrits ou oraux, fournis à titre d'aide à l'acheteur ou au préposé à la mise en œuvre, sont sans engagement et ne représentent pas de relation contractuelle ou d'engagements secondaires au contrat d'achat. Les informations et les conseils contenus dans la fiche technique se rapportent à l'utilisation normalement prévue. Suite à la publication de la présente fiche technique, toutes les fiches antérieures perdent leur validité. Vous trouverez d'autres renseignements sur le fiche de données de sécurité.



SAKRET SVM

SVM

Forme de livraison SVM:

Aspect	Rendement	UL Conditionnement	UE Quantité	Article n°
gris	env. 40 l Mortier frais	25 kg Sac	42 Pièce/Palette	99999234

Ce produit est uniquement disponible à l'échelle régionale. Veuillez prendre contact avec votre conseiller commercial Sakret.

Vous avez des commentaires sur cette fiche technique ?
Ecrivez-nous ...