

SAKRET Schnellbinder

Zementgebundenes Bindemittel

Anwendungsbereiche:

- Zur Beschleunigung der Erhärtung zementgebundener Mörtel.
- Zur Beschleunigung von Portlandzement und portlandzementgebundener Mörtel.
- Zr schnellen Fixierung und für kleinflächige Restarbeiten und große Auftrags- oder Verfüllstärken eignet.
- SAKRET Schnellbinder ist ein Spezialprodukt basierend auf Tonerdeschmelzzement, das sich zum Beschleunigen der Erhärtung von Portlandzement und Portlandzement gebundener Mörtel sowie zur schnellen Fixierung und für kleinflächige Restarbeiten und große Auftragsoder Verfüllstärken eignet.

Eignung:

- Für Wand, Decke und Boden
- Für innen und außen

Eigenschaften:

- · Wasserfest (je nach Anwendung)
- Schnell erhärtend

Verarbeitung:

- SAKRET Schnellbinder und der Portlandzement bzw. der Portland zementgebundene Mörtel sind im trockenen Zustand gut zu durchmischen
- Das Mischungsverhältnis Schnellbinder zu Portlandzement darf max. 1:3 betragen.
- Nach Wasserzugabe ist das Gemisch sofort zu verarbeiten.
- · Je nach Verwendungsart und Einsatzgebiet.



TECHNISCHES MERKBLATT / SAKRET Schnellbinder

Seite 2/2

| Nachbehandlung: | Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen. | | | |
|-----------------|---|--|--|--|
| | Die zugesicherten Eigenschaften (Endfestigkeiten) von Beston, Estrich und Zementmörtel, werden durch die Beschleunigung der Frühfestigkeit mitSAKRET Schnellbinder reduziert. | | | |
| | Für das Anmischen und Verarbeiten des Mörtels ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen. | | | |
| | Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann. | | | |
| Lagerung: | Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. | | | |
| | Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstelldatum haltbar (Herstelldatum siehe Seitenaufdruck Gebinde). | | | |
| | Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. | | | |
| Entsorgung: | Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen. | | | |
| | Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt. | | | |
| Hinweise: | Die zugesicherten Eigenschaften (Endfestigkeiten) von Beton, Estrich und Zementmörtel werden durch die Beschleunigung der Frühfestigkeit mit Schnellbinder reduziert. | | | |
| | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | | | |

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Lieferung Schnellbinder:

| Optik | Verbrauch | BE Gebinde | LE Menge | EAN 4005813- |
|-------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| grau | nach Anwendung | 5 kg Beutel | 1 St. | -670705 |

