

SAKRET Schnellestrich BM-SE

Zementgebundener, schnell erhärtender Estrich



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Boden 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Herstellen von früh belegreifen Zementestrichen auf Trenn- oder Dämmschichten oder im Verbund 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Begehbar nach 3 Stunden • Bereits nach 24 Stunden mit Fliesen belegbar (siehe technische Daten) • Frostbeständig • Wasserfest • Als Heizestrich geeignet 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Genormte/ zugelassene Bindemittel • Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften 	
Technische Daten		
	Körnung	0–4 mm
	Schichtdicke als Verbundestrich	30–60 mm
	Schichtdicke auf Trennlage	35–60 mm
	Schichtdicke auf Dämmschicht	45–60 mm bei Verwendung als Heizestrich, ist die Estrichdicke um den Rohrdurchmesser zu erhöhen.
	Wasserbedarf	ca. 0,07–0,09 l/kg
	Verarbeitungszeit	ca. 40 Minute(n)
	Verarbeitungstemperatur	5–25 °C
	Begehbarkeit	nach ca. 3 Stunde(n)
	Belegreife Fliesen Platten	nach ca. 1 Tag(en)
	Belegreife Textilbeläge	nach ca. 3 Tag(en)

SAKRET Schnellestrich BM-SE



Zementgebundener, schnell erhärtender Estrich

Belegreife dampfdichte Beläge	nach ca. 3 Tag(en) (z.B. PVC, Linoleum)
Belegreife Parkett / Laminat schwimmend	nach ca. 3 Tag(en) Ausschlaggebend für die Belegreife sind die zulässigen Feuchtegehalte nach CM-Feuchteprüfung.
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	≥ 25 N/mm ² nach 28 Tagen
Biegezugfestigkeit	≥ 4 N/mm ²
Ergiebigkeit pro Einheit	ca. 0,56 l/kg
Materialverbrauch	ca. 1,8 kg/m ² /mm
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1fl/A1 (nicht brennbar)

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, frostfrei, sauber, tragfähig und frei von Rissen sein.
 - Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt, extrem dichte oder glatte Untergründe müssen aufgeraut werden. Vor dem Einbringen des SAKRET
 - Schnellestrich als Verbundestrich ist der Untergrund vorzunässen und mit einer geeigneten Haftschlämme vorzuschlämmen.
 - Bei Anwendung auf Konstruktionen auf Trennlage und Dämmung sind an allen aufgehenden Bauteilen (z.B. Wandanschlüssen, Stützen etc.) Randstreifen (≥8 mm) anzubringen. Auch bei Verbundkonstruktionen ist das Anbringen von Randdämmstreifen zu empfehlen.
 - Bei größeren Flächen (>15 m²), bei spezieller Gebäudegeometrie (z.B. Türdurchgängen, Mauervorsprüngen, etc.) und zwischen separat gesteuerten Heizkreisläufen sind Dehnfugen einzuplanen. Vorhandene Fugen, wie z.B. Gebäudetrenn- oder Bewegungsfugen aus dem Untergrund sind zu übernehmen.
- Bei Verbundkonstruktionen – zulässige Restfeuchte von:**
- unbeheizten zementgebundenen Untergründen: max. 2,0 CM-%
 - beheizten zementgebundenen Untergründen: max. 1,8 CM-%
 - beheizten und unbeheizten calciumsulfatgebundenen Untergründen: max. 0,5 CM-%

Verarbeitung

- Zum Anmischen des Materials wird zuerst sauberes und kaltes Leitungswasser in ein sauberes Mischgefäß gegeben und danach das Material langsam eingestreut.
- Anschließend beides unter ständigem Rühren für ca. 3 Minuten mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei und homogen durchmischen.
- Empfohlen wird bei manueller Verarbeitung ein Rührgerät mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
- Den steif bis leicht plastischen Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund auftragen und mit einer Glättkelle verteilen.
- Anschließend den SAKRET Schnellestrich verdichten und mit einer Latte abziehen. Die Oberfläche kann danach ggf. mit einem Holzbrett abgerieben oder mit einer Traufel geglättet werden.
- Das Anmischen, Einbringen, Nivellieren und Glätten muss zügig aufeinander folgen.
- Die Flächen sind so zu bemessen, dass sie innerhalb der Verarbeitungszeit fertiggestellt werden können.

SAKRET Schnellestrich BM-SE



Zementgebundener, schnell erhärtender Estrich

Nachbehandlung	<ul style="list-style-type: none"> • Das abbindende Produkt vor Regen, Zugluft sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen. Direkte Sonneneinstrahlung im Innen- und Außenbereich durch geeignete Maßnahmen wie z.B. Abschattung vermeiden. • Vor der Verlegung mit dünnschichtigen Bodenbelägen (z.B. Textil-, PVC- oder Linoleum Belägen) ist eine dünnschichtige Spachtelung mit SAKRET Boden-Ausgleichsmasse zu empfehlen.
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 9 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. • Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. • Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) - zu entsorgen. • Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.
Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife waschen und die beschmutzte Kleidung vor dem nächsten Tragen reinigen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, Giscode ZP1. • Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.sakret.ch
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte. • Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren. • Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes Werkzeug zu benutzen. • Bei Arbeitsunterbrechungen > 20 Minuten muss das Werkzeug gereinigt werden. • Fertige Estrichflächen spätestens nach 7 Tagen belegen oder mit Folie abdecken. • Das erstmalige Auf- und Abheizen des Estrichs kann 3 bis 4 Tage nach Einbau und muss vor der Verlegung der Oberflächenbeläge erfolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Schnellestrich BM-SE

Zementgebundener, schnell erhärtender Estrich



Lieferung Schnellestrich BM-SE				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	ca. 1,8 kg/m ² /mm	10 kg Sack	60 Sack auf Palette	4005813664094