

SAKRET Schnellmörtel BM-SM

Zementgebundener Spezialmörtel für die Sofortmontage und Schnellreparatur.



| | | |
|-------------------------|---|---|
| Anwendung | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Für innen und außen • Für Wand, Boden und Decke | |
| Eignung | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Zum Verdübeln, Verankern und Befestigen von z. B. elektrischen Leitungen, Torbefestigungen, Balkonen und Treppengeländern in Beton und Mauerwerken. | |
| Eigenschaften | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Hohes Haftvermögen • Hohe Früh- und Endfestigkeit • Frostbeständig | |
| Materialbasis | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Genormte/ zugelassene Bindemittel • Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139 • Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften | |
| Technische Daten | | |
| | Wasserbedarf | ca. 0,22 l/kg |
| | Verarbeitungszeit | ca. 3 Minute(n) |
| | Verarbeitungstemperatur | 5–25 °C |
| | Ergiebigkeit pro Einheit | ca. 0,7 l/kg |
| | Materialverbrauch | ca. 1,43 kg/m ² /mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können. |
| | Schichtdicke | ca. 1–99 mm |

SAKRET Schnellmörtel BM-SM

Zementgebundener Spezialmörtel für die Sofortmontage und Schnellreparatur.



| | |
|-------------------------------|---|
| Untergrundvorbereitung | <ul style="list-style-type: none"> • Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, frostfrei, trocken und frei von Rissen sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden. Bei saugenden Untergründen mattfeucht vornässen und ggf. mit SAKRET Universalgrundierung vorstreichen. Den untergrundabhängigen Verdünnungsgrad der Grundierung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden technischen Merkblatt, abrufbar im Internet unter www.sakret.ch |
| Verarbeitung | <ul style="list-style-type: none"> • Zum Anmischen des Materials wird zuerst sauberes und kaltes Leitungswasser in ein sauberes Mischgefäß gegeben und danach das Material langsam eingestreut. Anschließend beides unter ständigem Rühren mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei und homogen durchmischen. Empfohlen wird bei manueller Verarbeitung ein Rührgerät mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nur so viel Mörtel auf einmal anmischen, wie in ca. 3 Minuten verarbeitet werden kann. • Den Mörtel mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Spachtel oder Maurerkelle) gleichmäßig mit leichtem Druck in den Bereich, wo das Bauteil befestigt wird und um das Bauteil selber anbringen. Anschließend an die umlaufende Fläche angleichen. Bei Befestigung von Kabeln und dergleichen, eine geringe Menge Mörtel auf den Untergrund auftragen und das Kabel leicht eindrücken. |
| Nachbehandlung | <ul style="list-style-type: none"> • Das abbindende Produkt vor Regen, Zugluft sowie zu hohen (> 25 °C) und zu niedrigen (< 5 °C) Temperaturen schützen. Direkte Sonneneinstrahlung im Innen- und Außenbereich durch geeignete Maßnahmen wie z.B. Abschattung vermeiden. |
| Lagerung | <ul style="list-style-type: none"> • Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern. • Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstellungsdatum siehe Gebindeaufdruck. • Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen. |
| Entsorgung | <ul style="list-style-type: none"> • Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen. |
| Sicherheitshinweise | <ul style="list-style-type: none"> • Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und die betroffene Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. • Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP1 • Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter www.sakret.ch |

SAKRET Schnellmörtel BM-SM



Zementgebundener Spezialmörtel für die Sofortmontage und Schnellreparatur.

Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luft- feuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Außer dem Anmachwasser darf dem Frischmörtel keine weiteren Bestandteile, wie z. B. Zuschläge, Zusatzstoffe und Zusatzmittel hinzu- gegeben werden.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Schnellmörtel | BM-SM

| Optik / Farbe | Materialverbrauch | | | EAN / GTIN |
|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|---------------|
| grau | ca. 1,43 kg/m ² /mm | 10 kg Sack | 52 Sack auf Palette | 4005813600221 |
| grau | ca. 1,43 kg/m ² /mm | 5 kg Sack | 100 Sack auf Palette | 4005813670224 |
| grau | ca. 1,43 kg/m ² /mm | 1 kg Sack | 10 Stück im Karton | 4005813670217 |