

# SAKRET Mortier rapide BM-SM

Mortier spécial à base de ciment pour un montage immédiat et une réparation rapide



<b>Application</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour intérieur et extérieur</li> <li>• Pour mur, plafond et sol</li> </ul>	
<b>Aptitude</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour cheviller, ancrer et fixer, par exemple, des lignes électriques, des portes, des rampes de balcon et d'escalier en béton et maçonnerie.</li> </ul>	
<b>Traits</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pouvoir adhésif élevé</li> <li>• Résistances initiale et finale élevées</li> <li>• Résistant au gel</li> </ul>	
<b>Base Matérielle</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liants normalisés/autorisés</li> <li>• Granulats minéraux sélectionnés - DIN EN 13139</li> <li>• Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre</li> </ul>	
<b>Données techniques</b>		
	Consommation d'eau	env. 0,22 l/kg
	Temps de mise en œuvre	env. 3 minute(s)
	Température de mise en œuvre	5–25 °C
	Rendement par unité	env. 0,7 l/kg
	Consommation de matière	env. 1,43 kg/m <sup>2</sup> /mm Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.
	Épaisseur de couche	env. 1–99 mm

# SAKRET Mortier rapide BM-SM



Mortier spécial à base de ciment pour un montage immédiat et une réparation rapide

<b>Préparation de la Surface</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le support doit être solide, dénué de gel, propre, sec, résistant et exempt de fissures. Les couches superficielles peu résistantes ou instables, les couches de séparation (par ex. saleté, poussière, graisse, huile, résidus de peinture, etc.) doivent être éliminées. Pour les supports absorbants, humidifier au préalable avec une couche humide mate et, si nécessaire, appliquer une couche de primaire universel SAKRET. Pour connaître le degré de dilution de l'apprêt en fonction du support, se reporter à la fiche technique correspondante, disponible sur Internet à l'adresse <a href="http://www.sakret.ch">www.sakret.ch</a></li> </ul>
<b>Traitement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour mélanger les matières, d'abord verser de l'eau froide (eau claire du robinet) dans un récipient de mélange propre, puis incorporer lentement le produit. Mélanger ensuite les deux avec un malaxeur adapté, en remuant continuellement, sans grumeaux et de manière homogène. En cas de mise en œuvre manuelle, il est recommandé d'utiliser un malaxeur spiralé ou double disque d'environ 600 tr/min. Ne mélanger que la quantité de mortier qui peut être traitée en env. 3 minutes.</li> <li>Appliquer le mortier à l'aide d'un outil approprié (spatule ou truelle) en exerçant une légère pression sur la zone où l'élément de construction doit être fixé et autour de l'élément de construction lui-même. Ajuster ensuite à la surface circonférentielle. Lors de la fixation de câbles ou d'éléments similaires, appliquer une petite quantité de mortier sur le support et enfoncer légèrement le câble.</li> </ul>
<b>Postcure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lors de la prise, protéger le produit de la pluie, des courants d'air, des températures élevées (&gt; 25 °C) et basses (&lt; 5 °C). Éviter la lumière directe du soleil à l'intérieur et à l'extérieur en prenant des mesures appropriées telles que de l'ombrage.</li> </ul>
<b>Stockage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les paquets doivent être stockés dans un endroit frais et sec, sur des palettes en bois, à l'abri des intempéries.</li> <li>Les paquets non ouverts se conservent env. 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. Date de fabrication: voir l'étiquette du paquet.</li> <li>Les paquets ouverts doivent être immédiatement fermés hermétiquement et utilisés dans un délai très court.</li> </ul>
<b>Disposition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éliminer les résidus de produits durcis sous le code de déchet 17 09 04 comme déchets courants de construction et de démolition.</li> <li>Vider complètement le paquet. Il sera recyclé.</li> </ul>
<b>Consignes de Sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le ciment réagit de manière alcaline avec l'humidité ou avec l'eau de gâchage, ce qui peut provoquer des irritations de la peau, des irritations des organes respiratoires ou des brûlures des muqueuses (p. ex. des yeux). Éviter à tout prix le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, enlever immédiatement les vêtements contaminés et laver la peau affectée avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de données de sécurité.</li> <li>Porter les protections appropriées: gants, lunettes et masque.</li> <li>Tenir hors de portée des enfants.</li> <li>Pauvre en chromate conformément à la directive 2003/53/CE, GISCODE ZP1</li> <li>Pour d'autres consignes de sécurité, se référer à la fiche de données de sécurité, disponible sur Internet à l'adresse suivante <a href="http://www.sakret.ch">www.sakret.ch</a></li> </ul>

# SAKRET Mortier rapide BM-SM



Mortier spécial à base de ciment pour un montage immédiat et une réparation rapide

## Notes

- Les données techniques se réfèrent à une température de +20 °C et à 50 % d'humidité relative. Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Ne pas diluer avec de l'eau du mortier déjà pris.
- En dehors de l'eau de gâchage, il est interdit d'ajouter au mortier frais d'autres composants, tels que des granulats, des additifs et des adjuvants.
- N'utiliser que des outils propres en acier inoxydable pour le mélange et le traitement du matériau.

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

## Livraison Mortier rapide | BM-SM

Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN		
gris	ca. 1,43 kg/m <sup>2</sup> /mm	10 kg Sac	52 Sac sur palette	4005813600221
gris	ca. 1,43 kg/m <sup>2</sup> /mm	5 kg Sac	100 Sac sur palette	4005813670224
gris	ca. 1,43 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg Sac	10 Pièce dans une boîte	4005813670217