

SAKRET Setz-Fix SF turbo

Béton de montage lié au ciment, à durcissement hydraulique.



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour extérieur • Pour sol 									
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour le montage et la fixation rapide par exemple de clôtures, de cordes à linge, de carports, d'équipements de jeu, de bancs de jardin etc. 									
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • À durcissement rapide • Pas de mélange requis, mouiller simplement la poudre avec de l'eau 									
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Ciment spécial - SN EN 197 • Granulats minéraux normalisés/autorisés • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre. 									
Données techniques	<table border="1"> <tr> <td>Granulation</td> <td>0-8 mm</td> </tr> <tr> <td>Consommation d'eau</td> <td>0,14 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Rendement par unité</td> <td>env. 0,52 l/kg</td> </tr> <tr> <td>Consommation de matière</td> <td>env. 1,92 kg/m²/mm</td> </tr> </table>		Granulation	0-8 mm	Consommation d'eau	0,14 l/kg	Rendement par unité	env. 0,52 l/kg	Consommation de matière	env. 1,92 kg/m ² /mm
Granulation	0-8 mm									
Consommation d'eau	0,14 l/kg									
Rendement par unité	env. 0,52 l/kg									
Consommation de matière	env. 1,92 kg/m ² /mm									
Préparation de la Surface	<ul style="list-style-type: none"> • Préhumidifier légèrement le support. 									

SAKRET Setz-Fix SF turbo



Béton de montage lié au ciment, à durcissement hydraulique.

Traitement	<ul style="list-style-type: none"> • Creuser un trou ou une fosse dans la terre stable et compacter pour installer les équipements et les fondations. • Créer des fondations dénuées de gel. • Humidifier les surfaces latérales et le sol avec de l'eau. • Verser le matériau sec jusqu'à une hauteur maximale de 20 cm. • Mouiller le mélange sec avec la quantité d'eau indiquée à l'aide d'un arrosoir. • En cas d'excavations plus profondes, appliquer ensuite d'autres couches de chacune 20 cm et mouiller à l'eau, comme d'écrit ci-dessus. • Après diminution de l'eau, compacter la surface en tapant légèrement avec une bêche et aplanir proprement. Replacer si nécessaire le gazon retiré. C'est fini ! • Commence à durcir après env. 3-5 minutes. • Une modification de la couche n'est ensuite plus possible et les constructions auxiliaires pour la fixation des pièces de montage peuvent être retirés. • Après environ 7 jours, le durcissement est tellement avancé que des cordes à linge, des équipements de jeux etc. peuvent être supportés. Le durcissement est total après environ 28 jours. • Essayer sur des surfaces test!
Postcure	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger contre un séchage prématuré et contre les influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel.
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> • À l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Disposition	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).
Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %. • Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent. • Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C). • Ne pas diluer à nouveau avec de l'eau du mortier déjà pris. Tenir hors de portée des enfants. • Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

SAKRET Setz-Fix SF turbo

Béton de montage lié au ciment, à durcissement hydraulique.



Livraison Setz-Fix SF turbo				
Optique / couleur	la Consommation de Matières	EAN / GTIN		
gris	ca. 1,92 kg/m ² /mm	25 kg Sac	42 Sac sur palette	7640151752514