



SAKRET Sicht-Mauermörtel MM 993S

MM 993S

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werk trockenmörtel
gemäß M 15 / SIA 266/1

Anwendungsbereiche:

- Zum Ausfugen und Mauern von Sichtmauerwerk und Verblendern aller Art, insbesondere von Sichtbacksteinen mit stark saugenden Eigenschaften.

- Geeignet für den Fugenglattstrich.

Eignung:

- Für Wand

- Für innen und außen

Eigenschaften:

- Gute Flankenhaftung

- Dampfdiffusionsoffen

- Verringerte Aufnahme von Wasser

- Geringe Neigung zu Ausblühungen

- Handverarbeitbar

- Kein Nachfugen nötig

- Hand- und maschinenverarbeitbar

- Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

- Frostbeständig

Materialbasis:

- Zement - SN EN 197

- Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - SN EN 13139

- Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Technische Daten:

Körnung	0 - 3 mm Rundsand
Druckfestigkeit	> 15 N/mm ² nach 28 Tagen
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Brandklasse	A 1 - DIN 4102 (nicht brennbar)
Biegezugfestigkeit	> 4 N/mm ²
Nassrohdichte	2.058 kg/m ³
Anmachwasser	pro 1 kg ca. 0,15 l
Verarbeitungszeit	ca. 2 Stunden



SAKRET Sicht-Mauermörtel MM 993S

MM 993S

Untergrundvorbereitung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Die Steine müssen frostfrei und frei von Verunreinigungen sein.▪ Bei stark saugfähigen Steinen und/oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ist ein vorzeitiger und zu hoher Wasserentzug aus dem Mörtel durch Vornässen der Steine oder andere geeignete Maßnahmen einzuschränken.
Verarbeitung:	<ul style="list-style-type: none">▪ In einem sauberen Gefäß mit sauberem, kaltem Leitungswasser knollenfrei und in verarbeitungsgerechter Konsistenz anmischen.▪ Um Farbunterschiede zu vermeiden ist die Wasserzugabemenge konstant zu halten. Bitte nur Material eines Produktionstages an zusammenhängenden Flächen verwenden.▪ Der Fugenglattstrich sollte immer zum gleichen Zeitpunkt nach Vermauern des Mörtels erfolgen.
Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen (z. B. mit hinterlüfteter Folie, feuchte Jutesäcken oder Besprühen mit Wasser).▪ Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken.▪ Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.▪ Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar (Herstellungsdatum siehe Seitenaufdruck Gebinde).▪ Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.
Entsorgung:	<ul style="list-style-type: none">▪ Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none">▪ Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.▪ Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.▪ Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost und zu hohen (> +30°C) und zu niedrigen (< +5°C) Temperaturen schützen.▪ Für Kinder unzugänglich aufbewahren.▪ Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt im Internet unter http://www.sakret.ch
Prüfzeugnisse / Zulassungen:	B - 2190

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.



SAKRET Sicht-Mauermörtel MM 993S

MM 993S

Lieferform Sicht-Mauermörtel MM 993S:

Optik	Ergiebigkeit	BE Gebinde	LE Menge	Artikel Nr.
grau	N/A	25 kg Sack	42 St./Palette	22202500

Sie haben Anmerkungen zu diesem Technischen Merkblatt?
Schreiben Sie uns ...