

SAKRET Mortier de maçonnerie apparente MM 993

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique, modifié aux polymères



conformément à M 15 / SIA 266/1



Application	<ul style="list-style-type: none">• Pour intérieur et extérieur• Pour mur
Aptitude	<ul style="list-style-type: none">• Pour jointoyer et maçonner des ouvrages en pierres apparentes et briques de parement de toutes sortes, notamment de briques apparentes dotées de faibles propriétés d'absorption.• Approprié au lissage des joints
Traits	<ul style="list-style-type: none">• Bonne adhésivité au flanc• Perméable à la diffusion de vapeur• Absorption réduite d'eau• Faible tendance à l'efflorescence• Peut être mis en œuvre manuellement• Pas de rejointement nécessaire• Peut être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement• Mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds• Résistant au gel
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none">• Ciment - SN EN 197• Agrégats sélectionnés - DIN EN 12620• Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

SAKRET Mortier de maçonnerie apparente MM 993

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique, modifié aux polymères



Données techniques	
Granulation	0–3 mm Sable rond
Résistance à la compression après 28 jours	> 15 N/mm ² après 28 jours
Température de mise en œuvre	5–30 °C
Résistance à la flexion	> 4 N/mm ²
Masse volumique humide	2058 kg/m ³
Consommation d'eau	env. 0,15 l/kg
Temps de mise en œuvre	env. 2 heure(s)
Rendement par unité	env. 25–30 Normalsteine vermauern pro Sack à 40 kg.
Consommation de matière	0,572–0,575 l/kg
Classe de Matériaux de Construction DIN 4102-1	A1 (nicht brennbar)
Préparation de la Surface	
	<ul style="list-style-type: none"> • Les pierres doivent être dénuées de gel et d'impuretés. • En cas de pierres très absorbantes et/ou de conditions environnementales défavorables, un assèchement prématuré ou excessif du mortier doit être limité en humidifiant préalablement les pierres ou en adoptant d'autres mesures adaptées.
Traitement	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en oeuvre. • Pour éviter des différences de couleurs, l'ajout d'eau doit être constant. Sur des surfaces contigües, utiliser uniquement du matériau du même jour de production. • Le lissage des joints doit toujours se faire au même moment après application du mortier.
Postcure	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger d'un séchage trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel (par exemple avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou une pulvérisation d'eau).
Stockage	
	<ul style="list-style-type: none"> • à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Disposition	
	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).

SAKRET Mortier de maçonnerie apparente MM 993

Mortier sec d'usine à base de ciment, à durcissement hydraulique, modifié aux polymères



Notes	<ul style="list-style-type: none"> • Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %. • Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent. • Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C). • Tenir hors de portée des enfants. • Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch <p>B - 2190</p>
Certificat de Test / Approbation	B - 2190

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mortier de maçonnerie apparente MM 993				
Optique / couleur	la Consommation de Matières			EAN / GTIN
gris	ca. 0,572 - 0,575 l/kg	25 kg Sac	42 Sac sur palette	7640151720384