

SAKRET Mortier de maçonnerie apparente MMP 303



conformément à M 15 / SIA 266/1



Application	<ul style="list-style-type: none"> • Pour intérieur et extérieur • Pour mur
Aptitude	<ul style="list-style-type: none"> • Pour jointoiement et travaux de maçonnerie de maçonnerie de parement et briques de tous types, notamment briques de parement, briques vitrifiées, briques silico-calcaires et pierres naturelles • Pour la pose de tuiles faîtières et tuiles • Approprié au lissage des joints
Traits	<ul style="list-style-type: none"> • Bonne adhésivité au flanc • Perméable à la diffusion de vapeur • Absorption réduite d'eau • Faible tendance à l'efflorescence • Peut être mis en œuvre manuellement • Pas de rejointement nécessaire • Peut être mis en œuvre manuellement ou mécaniquement • Mise en œuvre facile grâce aux granulats ronds • Résistant au gel
Base Matérielle	<ul style="list-style-type: none"> • Ciment - SN EN 197 • Agrégats sélectionnés - DIN EN 13139 • Adjuvants et additifs pour améliorer les propriétés de mise en œuvre

SAKRET Mortier de maçonnerie apparente MMP 303



Données techniques	
Granulation	0–3 mm Sable rond
Résistance à la compression après 28 jours	> 15 N/mm ² après 28 jours
Température de mise en œuvre	5–30 °C
Résistance à la flexion	> 5 N/mm ²
Masse volumique humide	1990 kg/m ³
Consommation d'eau	env. 0,15 l/kg
Temps de mise en œuvre	env. 2 heure(s)
Rendement par unité	env. 25–30 Normalsteine vermauern pro Sack à 40 kg.
Consommation de matière	env. 1,94 l/kg kg/m ² /mm pour le crépissage au lieu de l/kg.
Classe de Matériaux de Construction DIN 4102-1	A1 (non inflammable)
Préparation de la Surface	
	<ul style="list-style-type: none"> • Les pierres doivent être dénuées de gel et d'impuretés. • En cas de pierres très absorbantes et/ou de conditions environnementales défavorables, un assèchement prématuré ou excessif du mortier doit être limité en humidifiant préalablement les pierres ou en adoptant d'autres mesures adaptées
Traitement	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mélanger dans un récipient propre avec de l'eau courante propre et froide sans grumeau et dans une consistance apte à la mise en oeuvre. • Pour éviter des différences de couleurs, l'ajout d'eau doit être constant. Sur des surfaces contigües, utiliser uniquement du matériau du même jour de production. • Le lissage des joints doit toujours se faire au même moment après application du mortier.
Postcure	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger d'un séchage trop rapide et des influences météorologiques comme le soleil, le vent, la pluie et le gel (par exemple avec un film ventilé, des sacs de jute humides ou une pulvérisation d'eau).
Stockage	
	<ul style="list-style-type: none"> • à l'abri des intempéries sur des palettes en bois, au frais et au sec • Les contenants ouverts doivent être immédiatement fermés et utilisés dans un délai très court. • Les paquets non ouverts se conservent 12 mois à partir de la date de fabrication lorsqu'ils sont stockés de manière conforme. • Pauvre en chromate conformément à la directive 2003 / 53 / CE, GISCODE ZP1.
Disposition	
	<ul style="list-style-type: none"> • Résidus de produits (durcis) sous le code des déchets (AVV) 17 09 04 - déchets de construction et de démolition mélangés (sans mercure, BPC et substances dangereuses).

SAKRET Mortier de maçonnerie apparente MMP 303



Notes

- Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %.
- Les données techniques se réfèrent généralement à une température de +20 °C et à une humidité d'air relative de 50 %.
- Les températures inférieures augmentent les valeurs indiquées et les températures supérieures les diminuent.
- Lors de la prise, protéger le produit des rayons du soleil, des courants d'air, du gel et des températures trop élevées (> +30°C) et trop basses (< +5°C).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Autres indications : voir Fiche de données de sécurité sur www.sakret.ch

Certificat de Test / Approbation

B - 2183 - 2

Pour que le travail soit effectué, il convient de prendre en compte les recommandations et directives, normes et réglementations en vigueur, ainsi que les notices applicables et les règles techniques généralement acceptées. Nous n'avons aucune influence sur les différentes conditions météorologiques, de sol et d'objet. Les recommandations techniques mot et écrites que nous donnons à l'appui de l'acheteur ou du sous-traitant ne sont pas contraignantes et ne constituent en aucun cas une relation juridique contractuelle ou des obligations contractuelles accessoires. Avec la publication de cette brochure technique, tous les numéros précédents perdent leur validité. De plus amples informations sont disponibles dans la fiche de données de sécurité.

Livraison Mortier de maçonnerie apparente | MMP 303

Optique / couleur			EAN / GTIN
gris	25 kg Sac	42 Sac sur palette	7640151721350