

# SAKRET Streich- und Rollputz



aus italienischem Marmor

<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sakret Streich- und Rollputz ist ein gebrauchsfertiger Strukturputz, der im Innenbereich in verschiedenen frei wählbaren Strukturvarianten als Deckputz Anwendung findet.</li> </ul>
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• für Decken und Wände</li> <li>• für innen</li> </ul>
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasseraufnahme DIN EN 1062-3 Klasse II (<math>w_{24} = 0,34 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})</math>)</li> <li>• Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN ISO 7783-2 Klasse I (<math>s_d = 0,05\text{m}</math>)</li> <li>• strapazierfähig</li> <li>• maschinenverarbeitbar</li> <li>• GISCODE: BSW20</li> <li>• Der EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes beträgt: Kategorie A/a/wb 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.</li> <li>• EUH 208: Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON + 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</li> </ul>
<b>Optik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• weiß</li> </ul>
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polymerdispersion</li> <li>• Marmorkörnungen</li> <li>• Marmormehle</li> </ul>
<b>Technische Daten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Körnung: 0,3 mm</li> <li>• Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C</li> </ul>
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geeignet sind glatte Grundputze auf Zement-, Kalk -Zement- und Gipsbasis, Beton, Gipskarton und Faserzement.</li> <li>• Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und eben sein. Neuputze mindestens drei Wochen trocknen lassen, Saugfähigkeit mit Sakret Tiefengrund egalisieren.</li> <li>• Bei Altputzen Sakret Deckgrund / Sicherheitsgrundierung auftragen.</li> <li>• Bei Verarbeitung auf Gipskartonplatten: unbedingt nach Herstellervorschrift grundieren (z.B. mit Sakret Tiefengrund). Um das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen aus dem Papier des Gipskartons zu vermeiden, Sakret Deckgrund / Sicherheitsgrundierung auftragen.</li> </ul>

# SAKRET Streich- und Rollputz



aus italienischem Marmor

<b>Verarbeitung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Putz im Eimer kräftig aufrühren (möglichst Motorquirl), gegebenenfalls Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe einer kleinen Menge Wasser (max. 1%) einstellen.</li> <li>• Sakret Streich- und Rollputz vollsatt und kreuzweise mit z. B. Erbsloch Struckturrolle auftragen.</li> <li>• Rolle vor dem ersten Gebrauch anfeuchten.</li> <li>• Stets nass in nass arbeiten, für eine einheitliche Struktur genügend Material aufbringen.</li> <li>• Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C.</li> <li>• Offene Zeit zum Strukturieren: 10 – 20 Minuten</li> <li>• Trocknung: griffest nach 8 – 12 Stunden</li> <li>• Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.</li> <li>• Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!</li> </ul>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frostfrei, dicht verschlossen</li> <li>• Bei unter + 30°C</li> <li>• vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall geschützt.</li> <li>• Lagerfähigkeit 12 Monate.</li> </ul>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt</li> </ul>
<b>Hinweise</b>	<p>Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss</p> <p>Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<b>Weitere Informationen</b>	<p><b>Lieferform Streich- und Rollputz:</b>  <b>Gebinde:</b> 10 kg und 20 kg Gebinde</p> <p><b>Verbrauch :</b> ca. 0,7 bis 1,0 kg/m<sup>2</sup></p>