

SAKRET Streich- und Rollputz BM-SRP

Maschinen verarbeitbarer und strapazierfähiger Dispersions-Deckputz aus italienischem Marmor



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Decke 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • SAKRET Streich- und Rollputz ist ein gebrauchsfertiger Strukturputz, der im Innenbereich in verschiedenen frei wählbaren Strukturvarianten als Deckputz Anwendung findet. 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Wasseraufnahme DIN EN 1062-3 Klasse II ($w_{24} = 0,34 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}0,5)$) • Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN ISO 7783-2 Klasse I ($sd = 0,05\text{m}$) • Strapazierfähig • Maschinen verarbeitbar • GISCODE: BSW20 • Der EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes beträgt: Kategorie A/a/wb 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC. • EUH 208: Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON; GEMISCH AUS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON + 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. • Optik: weiss 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Polymerdispersion • Marmorkörnungen • Marmormehle 	
Technische Daten		
	Körnung	0,3 mm
	Verarbeitungstemperatur	min. 5 °C
	Materialverbrauch	ca. 0,7–1 kg/m ² /mm

SAKRET Streich- und Rollputz BM-SRP



Maschinen verarbeitbarer und strapazierfähiger Dispersions-Deckputz aus italienischem Marmor

Untergrundvorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet sind glatte Grundputze auf Zement-, Kalk -Zement- und Gipsbasis, Beton, Gipskarton und Faserzement. • Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und eben sein. Neuputze mindestens drei Wochen trocknen lassen, Saugfähigkeit mit SAKRET Tiefengrund egalisieren. • Bei Altputzen SAKRET Deckgrund / Sicherheitsgrundierung auftragen. • Bei Verarbeitung auf Gipskartonplatten: unbedingt nach Herstellervorschrift grundieren (z.B. mit SAKRET Tiefengrund). Um das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen aus dem Papier des Gipskartons zu vermeiden, SAKRET Deckgrund / Sicherheitsgrundierung auftragen.
Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Putz im Eimer kräftig aufrühren (möglichst Motorquirl), gegebenenfalls Verarbeitungskonsistenz durch Zugabe einer kleinen Menge Wasser (max. 1%) einstellen. • SAKRET Streich- und Rollputz vollsatt und kreuzweise mit z. B. Erbsloch Struckturrolle auftragen. • Rolle vor dem ersten Gebrauch anfeuchten. • Stets nass in nass arbeiten, für eine einheitliche Struktur genügend Material aufbringen. • Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C. • Offene Zeit zum Strukturieren: 10 – 20 Minuten • Trocknung: griffest nach 8 – 12 Stunden • Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Frostfrei, dicht verschlossen • Bei unter +30°C • Vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall geschützt. • Lagerfähigkeit 12 Monate.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss • Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

SAKRET Streich- und Rollputz BM-SRP



Maschinen verarbeitbarer und strapazierfähiger Dispersions-Deckputz aus italienischem Marmor

Lieferung Streich- und Rollputz BM-SRP				
Optik / Farbe	Materialverbrauch	EAN / GTIN		
weiß	ca. 0,7 - 1,0 kg/m ² /mm	20 kg Eimer	24 Stück auf Palette	7640151724719